

Topps Seal

Flytende takmembran



PRODUKTDATABLAD

BESKRIVELSE

- En flytende takmembran som herder og danner et robust sjikt gummimembran, helt uten sømmer eller sprekker
- Hindrer korrosjon, ettersom det er vann- og værtett, og har i tillegg en tiltalende overflate

BRUKSOMRÅDE

- Beskytter mot vann, rust, forseglar småhull, sparer energi, demper lyd på metalltak og er så tøyelig at den tåler alle plutselige temperaturendringer uten å revne
- Forny og beskytter aldret metall, fiber-sement, tette og uglasserte teglstein og takpapp
- Fungerer selv i uvanlige og bratte takprofiler, og danner en NY værbestandig overflate

FORDELER

- Et økonomisk, praktisk alternativ til å legge helt nytt tak
- Stopper angrep fra rust, vann og kjemikalier
- Påføring uten bruk av varme, sparer arbeidskostnader og eliminerer risiko for brann
- 100 % gummi gir utmerket motstand mot påvirkning av vær og kjemikalier
- Materialets utmerkede forlengelse og tilnærmet 100 % sammentrekning gjør at taket kan bevege seg i endrede værsituasjoner
- Opprettholder fleksibiliteten, blir ikke stiv, og vil heller ikke sprekke eller flasse av selv ved temperaturer ned til -40 °C

TEKNISKE DATA

Våte materialer:

- Viskositet 110-125 K.U
- Tørrstoff 51 %
- Berøringstørr 2-3 timer
- Flammepunkt for tørrstoff 41 °C ASTM D-92
- Påføringstemperatur 5-50 °C

- Farger Grå, svart
For større ordrer leveres farge etter kundens ønske

- Forlengelse @ 25°C ~570 %
@ 10" pr min @ 0°C ~285 %
- Sammentrekning etter forlengelse ~100 %
- Vanndamps permeabilitet 0,2 perms
ASTM E-96
- Strekkfasthet @ 25°C 125 kg/cm²
ASTM D-412
- Salttåketest 1000 timer Passert
ATM B-117
- Tørr filmtykkelse min 500 microns
@ 1 ltr/m²
- Korrosjonsmotstand Utmerket

Topps Seal

Flytende takmembran



PÅFØRING

Metode	Pensel eller rulle	Høytrykkssprøyte
Max tørrfilm-tykkelse (1strøk)	Pensel: 200 µm Rulle: 100 µm	250 µm
Dysestørrelse		0,027" - 0,031"
Dysevinkel		40° - 50°
Væsketrykk		220 - 270 bar

Rengjøring: Tynner

PÅFØRINGSFORHOLD

Temperatur mellom +5 °C og +35 °C, og relativ fuktighet under 85 %.

Påføres kun på ren og tørr overflate, med temperatur over duggpunktet for å unngå kondens.

LAGRING

Lagringstid er 24 mnd. i uåpnet spann. Må lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.ecoonline.no.
PR-nr: 85844 svart / 85845 grå

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel.