

STORMKLIPS GALVANISERT

Stormklips består av følgende modeller:

- PK-55
- PK-70
- PK-90
- PK-95

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

	Overflate
	Galvanisert
Material	Stål DX51D Z275
Korrosjonsbestandighet	Varmgalvanisert 275 g/m ² på hver side.

Produktets levetid vil avhenge av bruksstedets korrosjonsklasse.

GJENVINNING OG GJENBRUK

Gjenvinning: Produktet kan gjenvinnes som metallavfall

Gjenbruk: Kan gjenbrukes, men av praktiske og økonomiske årsaker gjøres dette i liten utstrekning.

DIMENSJONERING

Vedrørende dimensjonering av forankring av betongtakstein/teglstein henvises det til byggdetaljer 544.111.

BRANNFARE

Produktet er ikke brennbart.

EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vår emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk	
Trepaller	Tre	X	X	
Pallekarmer	Tre	X	X	
Kartong	Papir	X		
Strekkefilm	PE	X		

TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk A/S med bil/jernbane/båt.
Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.

ARBEIDSMILJØ

Produktene representerer ingen helsefare.

MILJØARBEID

Bedriftens miljøstrategi er å produsere mest mulig miljøvennlig, der dette kan forsvares ut fra økonomiske og praktiske hensyn.

