

# iQ Eminent

## Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Tarkett verdi etter test
Produkttype	ISO 10581	Homogent vinyl gulvbelegg
Bindemiddel-innhold	ISO 10581	Type I
Klassifisering for kommersielt miljø	ISO 10874	34 Svært høy
Klassifisering for industrimiljø	ISO 10874	43 Høy
Produktegenskaper	Standard	Tarkett verdi etter test
Overflatebehandling		Ny iQ PUR
Kan tørrpoleres		Ja
Total tykkelse	ISO 24346	2 mm
Tykkelse slitesjikt	ISO 24340	2 mm
Total vekt	ISO 23997	2750 g/m <sup>2</sup>
Ytelse for CE-Merking	Standard	Tarkett verdi etter test
Ytelseserklæring nr.	EN 14041	0019-0008-DoP-2013-07
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1
Brannklassifisering	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m <sup>2</sup>
Brannklassifisering	EN ISO 11925-2	Godkjent
Antistatiske egenskaper	EN 1815	Antistatisk (≤ 2 kV)
Varmeledningsevne	EN 12667	~0,010 m <sup>2</sup> •K/W
Sklihemmende egenskaper	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Tekniske egenskaper	Standard	Tarkett verdi etter test
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm Beste målte verdi : 0,02 mm
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R9
Sklihemmende egenskaper	BS 7976-2	Liten risiko
Curl resultant to heat for rolls	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Curl resultant to heat for tiles	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Renrom	ISO 14644-1	ISO klasse 4
Riboflavin Test	Fraunhofer method	Class 0 : Excellent
Belastning fra stolhjul	ISO 4918	Egnet
Fargeekthet - lys	ISO 105-B02	≥ 7
Dimensional Stability for Rolls	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0.40 %
Dimensional Stability for Tiles	EN ISO 23999	Average measured value : ≤ 0.25 %
Fjerning av forurensning	ISO 8690 - DIN 25415	Utmerket
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	Utmerket motstand
Bakterie resistens	ISO 846 Part C	Fremmer ikke vekst
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)
Godkjent for våtrom	EN 13553 Annex A	Vanntett
Styrke sveiseskjøt	EN 684	≥ 400 N/50mm
Miljøegenskaper	Standard	Tarkett verdi etter test
Resirkulert innhold		25,5 %
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		5,24 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
Totalt karbonfotavtrykk (EPD Modul A-D)		3,83 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup> /år
Gjenvinnbarhet		Utrevne gulv og monteringskapp
Ftalatinnhold		100% Ftalatfri
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 μg/m <sup>3</sup>
Material Health Statement		Ja
SCS Floorscore		Ja
Dimensjoner og designs		
Rull	Roll 2x23m	
Flis	Flis 610 x 610 mm - 14 Flis=5,2 m <sup>2</sup> /boks - 40 boks/pall	
Antall tilgjengelige design	26	



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (08/06/2022). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no). Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no) som alltid skal følges.