

Basak J - i tre glansgrader

Basak J - Basak J SG - Basak J Glans



PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

- For innvendig vegger og tak i fuktig miljø med krav til høy hygiene som f.eks. næringsmiddelindustri
- Murstein, betong, kalkstein, vevet glassfiber, tre, hard PVC, samt tidligere malte flater som ikke er kalket. Sopp og alger bør fjernes med riktig rengjøringsmiddel

BESKRIVELSE

- Vannbasert enkomponent modifisert akrylmaling med sopp- og algehindrende tilsetninger.
Basak J Glans: Basert på uretanakryl for ekstra styrke
- Finnes i tre glansgrader: Matt : Basak J, Semiglans: Basak J - SG, Høyglans: Basak J Glans

FORDELER

- Miljøvennlig
- Kort tørketid
- Svak lukt
- Enkel påføring
- Motstandsdyktig mot fuktighet
- Pustende
- Skrub- og vaskemotstandig
- Meget god dekkevne
- Optimale mugghindrende egenskaper
- Kvalitetsgaranti i henhold til DIN 55788 del 1:
Dekkevne: 99,8% - DIN spesifiserer min 98%
Hvithet: 91,1% - DIN spesifiserer min. 85%
Skrubmotstandsdyktig: 1980 syklus
DIN spesifiserer min. 1000 syklus

TEKNISKE DATA

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------|
| • Tørrstoffinnhold Basak J og J-SG | 40% | • Påføringstemperatur minimum | + 5°C |
| Basak J Glans | 43% | • Tørketid: ved 20°C og 65% R.H. | |
| • Anbefalt TFT | 60 µm | • Berøringstørr | 30 min |
| • Teoretisk forbruk Basak J og J-SG | 6,5 m ² /lt | • Overmaling | etter 90 min |
| Basak J Glans | 7,1 m ² /lt | • Håndtering | ± 90 min |
| • Farger: | Hvit | • Fullt tørket | 8-12 time |
| • Glans | | | |
| Basak J | Flat/Matt | | |
| Basak J - SG | Semiglans | | |
| Basak J glans | Høyglans | | |
| • Forpakning | 10 ltr | | |

NB!

- Eksakt tørketid kommer an på filmtykkelse, ventilasjon, temperatur, relativ fuktighet, etc.

OPPBEVARES FROSTFRITT!



OVERFLATEBEHANDLING

Betong:

Overflaten må være ren, og bør være lettere fuktet. Ubehandlet betong og puss, samt meget porøse flater bør grunnes med Basak J fortynnet med ca. 20% vann. Gjenta operasjonen om nødvendig. Eventuelt Basak J Glans som toppstrøk.

Rengjøring: Med vann og såpe omgående etter bruk.

NB: Må ikke påføres varme flater.

PÅFØRING

MALINGEN MÅ RØRES GRUNDIG OM FØR BRUK!

Tynning med vann:

Metode	Pensel eller rulle	Luftforstøvningssprøyte	Høytrykkssprøyte
Tynner, vann	normalt ingen tynning	> 20%	> 20%

Påføringsforhold: Temperatur min +5°C for overflaten og omgivelsene. Produktet må ikke påføres varm overflate.

LAGRING

12 mnd. i uåpnet originalemballasje. Må lagres tørt, ikke i direkte sollys. **Må oppbevares frostfritt!**

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.ecoonline.no.

PR-nr.: 85029 – Ikke pliktig

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten varsel.
--