

EB MURMØRTEL M5

**TØRRMØRTEL VELEGNET TIL DE FLESTE INNEN-
OG UTENDØRS MUR- OG PUSSARBEIDER**

PRODUKTBeskrivelse

EB MURMØRTEL M5 er en tørrmørtel bestående av sement, filler og tilslag. Mørtelen skal kun blandes med vann og kan benyttes både innvendig og utvendig.

BRUKSOMRÅDE

EB MURMØRTEL M5 benyttes til muring og pussing av tegl, både bærende og ikke bærende murverk, betongstein, blokker, naturstein og lignende.

RETNINGSLINJER FOR BRUK

Forarbeid

Underlag skal være rene, frie for slam, støv, fett og løse partikler. Sugende underlag forvannes. Fritt vann skal ikke forekomme på flatene når arbeidet starter.

Blanding

Hell ca. 3 liter rent vann i et egnet blandekar, tilsett mørtelen og bland maskinelt i ca. 5 minutter til klumpfri og homogen masse. La blandingen stå i 5 minutter for å trekke før ny opprøring. Blandet mørtel som har begynt å herde skal ikke menges opp med vann, men kasseres.

Påføring

EB MURMØRTEL M5 plasseres og jevnes ut med egnet murerverktøy. Underlaget og luftens temperatur skal være over +5 °C. Pussede overflater kan bearbeides med filsebrett eller annet murerverktøy for ønsket overflatestruktur. Tykkelser utover 15 mm påføres i flere lag. For videre behandling av overflaten må mørtelen være tilstrekkelig herdet.

Etterbehandling

Pussede flater skal ettervannes de første dagene og beskyttes mot direkte sollys og vind for å unngå for hurtig uttørring. Nyelig påført produkt skal også beskyttes mot frost inntil tilstrekkelig styrke i mørtelen er oppnådd.


Rengjøring

Produktet kan fjernes fra verktøy og utstyr med vann hvis dette gjøres umiddelbart etter utførelse. Dersom produktet har fått herde må det fjernes mekanisk.

FORBRUK

20 kg av produktet gir ca. 11-12 liter mørtel.


Bruksområde:



Verktøy:



Påføringstemp.:



Blandingsforhold:



Brukstil:



Verneutstyr:



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning:	ca. 3 l pr. 20 kg sekk
Materialforbruk:	20 kg av produktet gir ca. 11-12 liter mørtel
Brukstemperatur:	+5 °C til + 35 °C
Brukstid:	ca. 2 timer
Trykkfasthet:	>5 N/mm ² etter 28 døgn
Emballasje:	20 kg papirsekker

LAGRING

EB MURMØRTEL M5 kan lagres i inntil 12 måneder, tørt i lukket originalemballasje.

HELSE OG SIKKERHETSINFORMASJON

Produktet kan utløse en allergisk hudreaksjon og gi alvorlig øyeskade. Unngå innånding av støv. Ved kontakt på hud og øyne, vask mye med såpe og vann. Det anbefales å bruke vernebriller, vernehansker, verneklær og maske, samt ta vanlige forhåndsregler for bruk av kjemikalier.

For ytterligere informasjon, vennligst se sikkerhetsdatabladet.

MAPEI-HJELPEN

For spørsmål og hjelp vedrørende bruk av våre produkter, kontakt Mapei-hjelpen på telefon; **08715** eller e-post; **teknisk@mapei.no**



MAPEI AS

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua
Tlf: +47 62 97 20 00 • Faks: +47 62 97 20 99
post@mapei.no • www.mapei.no