

## YTSESESKLÆRING

DoP 00037

## FIBRAPLAST

Produsert hos:



|                                                                   |                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FINSA PADRÓN<br>Paraíso s/n<br>15900 Padrón. En Coruña.<br>Spania | FINSA OREMBER<br>Pol. Ind. San Cibrao das<br>Viñas 32911 Ourense.<br>Spania | FINSA FIBRANOR<br>Pol. Ind. de Rábade<br>27370 Rábade. Lugo,<br>det er ikke noe å gjøre.<br>Spania | LUSO FINSA - NELAS<br>Est. Nac. 234, km. 92.7.7<br>.92.7 (andre)<br>3524-952 Nelas.<br>Portugal |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Produkttype                                                                                               | Tenkt bruk                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|
| MDF                                                                                                       | Innvendig som del av ikkebærende elementer under tørre forhold | 4 |
| *Vurdering og verifisering av konstant ytelsessystem i henhold til vedlegg V i regulering ( U) Nr. 305/20 |                                                                |   |

### Erklært ytelse:

| Viktige egenskaper                                                     | Ytelse                           |            |          |          |                     |                      |                    |                    | Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 13986:2004 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|----------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                        | Tykkelse (mm)                    |            |          |          |                     |                      |                    |                    |                                                 |
|                                                                        | Enheter                          | >2,5 til 4 | >4 til 6 | >6 til 9 | >9 til 12           | >12 til 19           | >19 til 30         | >30 til 45         |                                                 |
| Bøystyrke – EN 310                                                     | N/mm <sup>2</sup>                | 23         | 23       | 23       | 22                  | 20                   | 8                  | 7                  |                                                 |
| Elastitetsmodul – EN 310                                               | N/mm <sup>2</sup>                |            | 2700     | 2700     | 2500                | 2200                 | 2 00               | 900                |                                                 |
| Strekfasthet – EN 319                                                  | N/mm <sup>2</sup>                | 0 65       | 0 65     | 0 65     | 0 60                | 0 55                 | 0 55               | 0 50               |                                                 |
| Svelling tykkelse 24 time EN 319                                       | %                                | 35         | 30       | 7        | 5                   | 2                    | 0                  | 8                  |                                                 |
| Innhold av formaldehyd EN 14332<br>Emisjon EN 717-2                    | Klasse<br>mg/(h.m <sup>2</sup> ) | <3.5       | <3.5     | <3.5     | <3.5                | <3.5                 | <3.5               | <3.5               |                                                 |
| Rekasjon ved brann<br>350:2007: 2007                                   | Klasse<br>Klasse                 | E<br>EFI   | E<br>EFI | E<br>EFI | D-s2 d0*<br>Dfl, s1 | D-s2 d0**<br>Dfl, s1 | D-s2 d0<br>Dfl, s1 | D-s2 d0<br>Dfl, s1 |                                                 |
| Vanndampermeabilit<br>Våt kopp / Dr kopp<br>Tabell 9 EN 13986:2004     | μ                                | 21/31      | 20/30    | 18/28    | 17/27               | 16/25                | 15/24              | 15/24              |                                                 |
| Lydabsorbasjon (overflate)<br>5. 10 EN 13986:2004                      | Db                               | Np         | Np       | 22/24    | 24/26               | 26/28                | 29/30              | 30/33              |                                                 |
| Lydabsorpsjon<br>Frekvensområde 250 til 500<br>Tabell 10 EN 13986:2004 | α                                | 0.1        | 0.1      | 0.1      | 0.1                 | 0.1                  | 0.1                | 0.1                |                                                 |
| Lydabsorpsjon<br>Frekvensområde 000 til 2000<br>Tabell 10 N 13986:2004 | α                                | 0.20       | 0.20     | 0.20     | 0.20                | 0.20                 | 0.20               | 0.20               |                                                 |
| Termisk konduktivit (A)<br>Tabell 11, EN 13986:2004                    | W/(m.K)                          | 0. 5       | 0. 5     | 0. 3     | 0. 3                | 0. 2                 | 0. 2               | 0. 2               |                                                 |
| Klimaklasse                                                            | Bruks klasser                    | 1          | 1        | 1        | 1                   | 1                    | 1                  | 1                  |                                                 |
| påtent av pentachlorophenol (P P)                                      | ppm                              | <5         | <5       | <5       | <5                  | <5                   | <5                 | <5                 |                                                 |

(\*) Montert uten luftspalte bak FIBRAPLAST. Montert med lukket luftspalte ikke mer enn 22 mm bak FIBRAPLAST-klassifiseringen s2 d2.  
lassifisering for andre mer restriktive tilstand

(\*\*) Montert uten luftspalte bak FIBRAPLAST eller med lukket luftspalte bak FIBRAPLAST for tykkelser lik eller større enn 5mm eller med et utendørs gap bak FIBRAPLAST for tykkelser lik eller større enn 8 mm. Montert med lukket luftgap ikke mer enn 22 mm bak FIBRAPLAST-klassings2 d2 i tykkelser mellom 0 og 8 mm.

Ytelsen til produktet FIBRAPLAST er i samsvar med ovennevnte deklartert ytelse.

Denne ytelseserklæringen er utstedt under eneansvaret til Financiera Maderera, S.A. –FINSA-



Javier Portela FINSA

IDi + Kvalitetsdirektør

Santiago de Compostela,<sup>2</sup>