

Cello Oljebeis er en transparent oljebeis til behandling av ytterpanel på hus og bygninger. Cello Oljebeis er forsterket med lysfilter for beskyttelse mot sollys, og den inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp og alger. Oljebeisen trenger godt inn i treverket, og gir en effektiv impregnering samtidig som den danner en værbestandig film. Cello Oljebeis anvendes på nytt eller tidligere beiset treverk, og kan også benyttes på trykkimpregnert materiale. Cello Oljebeis kan påføres i minusgrader og kan brukes uten grunning.

Fysikalske data

Type:	Alkydoljebasert beis.
Farge:	Base C og Gul.
Flammepunkt:	>62 °C
Litervekt:	0,9 kg/l
Tørrestoff:	Ca. 46 volum%

Bruksdata

Påføringsmetode:	Pensel eller rull. Eventuell sprøyting bør gjøres av profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit.
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90 mikrometer.
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	35 mikrometer.
Anbefalt forbruk:	
Høvlet treverk:	10-12 m ² /liter
Uhøvlet treverk:	5-8 m ² /liter
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dysestørrelse:	0.46 mm (0.018")
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	15-18 Mpa (150-180 kg/cm ²)
	Valg av dyse/viftevinkel/trykk må tilpasses det aktuelle sprøyteutstyret og underlag.
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	6 timer. Lav temperatur forlenger tørketiden.
Minimum påføringstemp. °C:	>-5 °C. Underlaget må være tørt og rimfritt.

Forbehandling

Underlaget må være rent og tørt før malearbeidet starter. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker rengjøres og stålborstes før videre behandling. Det er ikke nødvendig å grunne treverket.

Tidligere beiset treverk rengjøres med Cello Kraftvask for å fjerne fett og forurensning. Nedbrutte flater og værslitt beis stålborstes/slipes for å fjerne løs beis og tre-fibre. Bare flekker beises, før det påføres beis over hele veggen. All endeved må mettes godt med oljegrunning, 3-4 strøk vått-i-vått. På høvlet treverk, tømmer, harde og/eller blanke underlag, sidekanter og falsar på ytterpanel, kan

det være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft. For å oppnå best mulig kantdekk, avrund skarpe kanter før grunning.

Bruksmåte

På nytt uhøvlet treverk påføres minimum 2 strøk. På nytt høvlet treverk og tømmer påføres minimum 3 strøk. På tidligere beiset underlag påføres 1-2 strøk etter behov. Sør- og vest vegger slites normalt raskere og trenger derfor hyppigere behandling enn de øvrige. Påfør beisen helt ut i bordets lengderetning for å unngå skjolder. Påse at all endeved er tilstrekkelig mettet (3-4 strøk).

Farger

Bruk av samme batchnummer på samme strøk og samme flate, for å unngå glans- og fargeforskjeller. Spann hvor fargen blandes i på ulike blandemaskiner og/eller på forskjellige tidspunkter kan gi nyanseforskjeller. Vær oppmerksom på dette dersom det er nødvendig med mer beis til samme prosjekt i etterkant. Fargen vil bli mer dekkende jo flere strøk som påføres. Dette kan kompenseres ved å «tynne» med base C uten tilsats av brekkfarge. Hør med fagpersoner for råd. Det anbefales alltid å ta prøveoppstrøk først ved bruk av transparente beiser, fordi underlaget kan ha stor innvirkning på fargen.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av beisen for å hindre søl og inntørking. Beisen skal fraktes og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Tom, ren og tørr plastemballasje uten hank, kan leveres som plastavfall.



Øvrig informasjon

Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn en stund før bruk. Bruk alltid av samme batchnummer på samme flate, eventuelt kan innholdet i bokser med ulikebatchnummer blandes før bruk for å unngå eventuelle glans- og fargeforskjeller. Underlag som tidligere er behandlet med linoljeprodukter, må rengjøres ned til bart treverk for å unngå blæredannelser. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Unngå derfor påføring i solskinn og ved duggfall. Må ikke brukes på rimet treverk. Emballasjestørrelser: 4,5 liter.

Sikkerhet

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen. EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <400 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv.

Utgitt av Bygghandel AS
