



0416

ArcelorMittal Construction Sverige AB
Box 5164, 650 05 Karlstad

14

0416 CPR-7599-01

EN 1090-1:2009+A1:2011

Profil TP 16, S350, Täckbredd 1100mm

Byggprodukts användningsområde:	Profilerad plåt för tak och beräknad takkonstruktion
Tolerans för geometriska data:	Enligt komponentspecifikation Ekonomi 1100 Tak och EN 1090-2
Svetsbarhet:	NPD
Brottseghet:	27 joule vid 20°C
Reaktion vid brandpåverkan:	Materialklass A1
Frigörande av Kadmium:	NPD
Radioaktiv Strålning:	NPD
Beständighet:	Enligt komponentspecifikation Ekonomi 1100 Tak och EN 1090-2
Deformation i bruksgränstillstånd:	Enligt komponentspecifikation Ekonomi 1100 Tak och EN 1993-1-3
Utmattningshållfasthet	NPD
Brandmotstånd:	NPD
Bärförmåga:	Enligt komponentspecifikation Ekonomi 1100 Tak och EN 1993-1-3
Tillverkning:	Enligt komponentspecifikation Ekonomi 1100 Tak och EN 1090-2 Utförandeklass EXC 1