



KONTAKTLIM SPRAY

TEKNISK DATABLAD

Version: 2015-11-18

PRODUKTBESKRIVELSE

All-round kontaktlim i sprayforpakning

BRUKSOMRÅDE

Til liming av gummi, lær, metall, glass, laminat, plast (ikke polyetylen og nylon), Isolasjonsmaterialer (Ikke Isopor), tre, papir, tekstiler og lignende materialer

ARBEIDSBESKRIVELSE

1. Spray limet i et tynt Limflatene skal være tørre og rene. 2. lag på begge flatene. Ved sterkt sugende materialer sprayes ytterligere en gang etter ca. 20 minutter. Sprayflasken holdes ca 20 cm fra limflaten. Limmengde og spraymønster kan justeres ved å vri på spraymunnstykket. 3. La limet tørke til det ikke kleber - ca 15 minutter. 4. Press godt sammen materialene. Vær nøye med tilpassingen fra starten av. Limet hugger direkte. 5. La limet tørke. Full holdsfasthet oppnåes etter 15-24 timer. Limflekker fjernes med Aceton.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet er ikke Brann eller Helseskadelig. For ytterligere informasjon, se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).

PRODUKTBESKRIVELSE

Limtype:	Løsningsmiddelbasert kontaktlim i sprayforpakning
Bindemiddel:	Neopren (syntetisk gummi), syntetiske harpikser og stabilisatorer.
Løsningsmiddel:	Raffinert normalparafin
Konsistens:	Tynnflytende
Farge:	Svakt Gul
Densitet:	0,72 kg/liter
Brannfarlig:	Limet er brannfarlig. Herdet limfuge er ikke brannfarlig
Lagring:	1 år i uåpnet forpakning

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com

Rengjøringsmiddel:	Ren Aceton
Egenskaper etter påføring:	
Holdfasthetstilvekst:	Sluttholdfasthet etter 15-24 timer
Temperaturbestandighet:	2 døgn gamle limfuge = + 80°C kortvarig + 100°C
Fuktbestandighet:	Meget god. Limfugen er uløselig i vann
Farge:	Svakt Gul

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

