

PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

- Til bruk i stål- og anleggsindustrien, i maskin-, skips- og verktøyindustrien
- Spesielt godt egnet på sveiseskjøter
- Power Coat Kald-Galvanisering anvendes når det stilles store krav til korrosjonsbeskyttelse og mekanisk påkjenning

BESKRIVELSE

- Hurtigtørkende sinkgrunner som gir katodisk beskyttelse
- Meget god korrosjonsbeskyttelse
- Motstandsdyktig mot vann, saltvann og industrimiljøer
- God vedheft og slitestyrke
- Matt overflate

FORDELER

- Power Coat Kald-Galvaniserings "selvhelbredelsesegenskaper" gjør at den er istand til å lukke igjen små skader, og kan dermed tilby en vedvarende beskyttelse på stålflater
- Langtidsbeskyttende antioksydanter med 99% ren sink, i henhold til DIN 50976
- Varmerbestandig opp til 500°C

TEKNISKE DATA

• Tørr varmemotstand	500°C	Tørketid ved 20°C:	
• Tørrstoffinnhold i tørr film	92,2% sink	• Støvtørr	ca.30 min
• Anbefalt TFT	ca 50 µm	• Berøringstørr	ca 60 min
• Teoretisk forbruk 500 ml	3,5-5 m²	• Overmalbar	8-12 timer
• Farge	Grå	• Fullt herdet	24-48 timer
• Glans	Matt	Tørketid ved 80°C:	ca. 30 min
• Emballasje:	spray 500 ml		

OVERFLATEBEHANDLING

Overflaten må være fri for rust, ren/tørr og uten fett og andre forurensninger. For best resultat anbefales blåserensing i hht DIN 55928, SA 2 ½.



PÅFØRING

Toppstrøk/overlakkning:

Power Coat Kald-Galvanisering kan overlakkes med alle 1-K dekk-lakker. Bruk av 2-K dekk-lakker er kun i helt spesielle tilfeller, og krever en prøve for hvert enkelt tilfelle.

Power Coat Kald-Galvanisering bør ikke påføres når temperaturen er under +10°C og den relative luftfuktigheten er over 80%. Metallflaten må ikke være varmere enn +30°C. Temperaturen må alltid være minimum 3°C over duggpunktet.

LAGRING

Kan lagres i 12 måneder i uåpnet boks. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys.

Tomme beholdere må behandles og kastes i hht gjeldende forskrifter.

ØVRIG INFORMASJON

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata, samt transportdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.ecoonline.no.

PR-nr: 85211

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten varsel.
--