

Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior

Juni 2016

Produktbeskrivelse

Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior er en transparent, oljebasert tjærebeis til utvendig bruk som fremhever årringene og gir liv til treverket. Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior gir meget god holdbarhet og en vakker finish. Den holder seg pen lengre enn andre tradisjonelle oljebeiser.

Behandling

Underlaget skal være tørt og godt rengjort (max 16% fukt).

Nymaling

1. Impregner med Tinova Wood Base Oil, først og fremst på endetre og utsatte deler av konstruksjonen. Tinova Wood Base Oil kan med fordel benyttes på hele konstruksjonen.

2. Ferdigbehandles 2 ganger med Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior.

Ommaling

1. Overflaten vaskes med Original Forvask. Ved vekst av sopp og alger skal overflaten behandles med Original Husvask. Etterskylles rikelig med vann. La flaten tørke før maling. 2. Løstsittende maling fjernes til underlaget er fast. Blanke flater mattslipes for å få god vedheft. Nedbrutt tre slipes ned til friskt tre. 3. Trerene flater impregneres først med Tinova Wood Base Oil. 4. Ferdigbehandles 2 ganger med Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior.

Helse og Miljø

Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Denne deklarasjonen gjelder farge hvit. For andre farger kan sifferverdiene variere.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk data

Bruksområde: Utendørs

Bindemiddel: Alkyd

Glans: Halvblank

Støvtør: 23°C 50 % RF: 6 timer

Overmalbar: 16 timer

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Fuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)

Fortynning: White spirit

Verktøy: Pensel, rull og sprøyte

Forbruk, nymaling: 6-8 m²/l

Forbruk, ommaling: 8-10 m²/l

Emballasje: 1, 2,5 og 10 liter

Rengjøring: White spirit

Oppbevares: Frostfritt

VOC: (kat. A/e) 400 g/l. Inneh. max 399 g/l.

Øvrig

Omrøres grundig før og under bruk. Mal ikke i direkte sol eller ved mulighet for regn eller dugg innen de nærmeste timene etter sluttføring av arbeidet. Mal ikke under +5°C eller ved høy relativ luftfuktighet (>80 %).



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.