

# Hammerite Smooth Finish



## Produktbeskrivelse

Med Hammerite kan du male direkte på rust overalt i hjemmet, i hagen, og på bilen der det finnes metall som trenger rustbeskyttelse. Den beste beskyttelsen får du når du benytter Hammerite på nytt metall. Da får du en vakker og slett overflate med innebygget korrosjonsbeskyttelse, en flate som holder seg pen i flere år. Hammerite Smooth Finish tåler en rekke kjemikalier, for eksempel bensin og diesel.

## Bruksanvisning

Fjern all løstsittende rust med en stålbørste og en skrape. Slip flaten med slipepapir. Overflaten skal være fri for fett og smuss. Vask med egnet rengjøringsmiddel, etterskylt godt med rent vann og la flaten tørke. Rør om i malingen før bruk.. OBS! Skal ikke benyttes på jernholdige metaller og legeringer som aluminium, zink, og galvanisert. Disse må først grunnes med Hammerite Special Metall Primer for å oppnå god vedheft.

## Påføring

Bruk en tykk pensel og dekk overflaten raskt. Mal minimum to strøk. Sandblåste eller spesialrensede overflater krever minst 1-2 toppstrøk ekstra. Skarpe kanter, utsatte detaljer og hjørner samt vertikale flater bør overstrykes 2-3 ganger. Strøk nr. 2 kan påføres etter 4 timer under forutsetning av at arbeidet utføres under ideelle forhold mht. temperatur og luftfuktighet. Temperaturen bør ikke være under 8 °C. Temperaturen bør ligge mellom +8 °C til +25 °C. Maling ved andre temperaturer vil kunne påvirke produktets egenskaper.

## Teknisk data

**Bindemiddel:** Alkydharts

**Forbruk:** 5 m<sup>2</sup> /liter (2 strøk)

**Glans:** 90

**Anbefalt µm tykkelse:** Våt film min. 200µm / tørr film min. 100µm

**Støvtørr:** 2 timer (ved +20 °C)

Overmalbar etter 4 timer (ved +20 °C)

**Flammepunkt:** >40°C (lukket spann)

**Densitet:** 0,96-1,1 g/cm<sup>3</sup> (+20 °C)

**Tåler temperatur:** -20 °C til +150 °C (+80 °C kontinuerlig)

**Saltspraytest:** >1000 timer (ASTM B117 1973)

**Lagringstid:** Minst 2 år i uåpnet emballasje

**Emballasjestørrelse:** 250 ml, 400 ml (spray), 750 ml

**Farger:** Sort, Sølv, Hvit, Rød, Blå, Grønn, Gull

**Rengjøring av verktøy:** White Spirit

**Oppevaring:** Tørrt og ventilert rom. Beskyttes mot frost og sterk sollys

**Malingsrester:** Leveres på miljøstasjoner.

**Grenseverdi for VOC:** 600 g/l (2007). 500 g/l(2010). Dette produkt inneholder maks 499 g/l.



Akzo Nobel Coatings AS. Tel +47 66 81 94 00

Databladene er utgitt som en veiledning. Anbefalingene gjelder for normale omstendigheter og kan derfor variere med for eksempel malingsstykkelse, temperaturer etc. Vi forbeholder oss retten til endringer uten foregående informasjon. Brukeren er ansvarlig for at seneste revidering av dette dokument brukes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside: [www.hammerite.no](http://www.hammerite.no)