

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FØR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI KLINKERFUG

Sementbasert fugemasse til keramiske fliser, mosaikk og klinker på gulv og vegg. Fugebredde fra 5-20 mm. Vannfast-Frostsikker.

Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Klinkerfug er en sementbasert fugemasse som benyttes til fugging av keramiske fliser, mosaikk og klinker på gulv og vegg. Max. fugebredde 20 mm. Laveste anvendelsestemperatur er +6°C, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag

Gulvvarme må være avslått i god tid før liming og fugging. Fritt vann må ikke forekomme i fugene.

Utblanding

Hey'di Klinkerfug blandes med ca. 0,2 liter rent vann pr. kilo pulver. Benytt helst drill med universalmixer. Blandetid 2-3 minutter til klumpfri masse. La fugemassen stå i 2-3 minutter før den røres opp på ny og eventuelt justeres med litt vann til ønsket konsistens. Hey'di Klinkerfug er nå klar til bruk og må anvendes innen 3 timer.

Bruksmåte

Hey'di Klinkerfug påføres med gummi-sparkel eller fugebrett. Påfør massen diagonalt over fugene og se til at disse blir helt fylt. Romtemperaturen avgjør hvor store arealer som kan fuges om gangen, begynn derfor med små flater. Rengjøring påbegynnes når fugemassen har størknet litt, normalt etter 20-40 minutter. Vær oppmerksom på at også flisens vannoppsug påvirker når rengjøring kan påbegynnes. Benytt en fuktig, rettskåret svamp og tørk vekk overflødig fugemasse.

Ikke trykk så hardt at fugene graves ut, og skyll svampen ofte. På vegg arbeides det ovenfra og ned. Når flisoverflaten er tørr, puss over med tørr, myk klut eller rensepute til flisene er rene og fugene jevne.

Obs! På sammenhengende flater anbefales det å bruke fugemasse fra samme produksjonsnummer og pakningsstørrelse. Forskjellig sug i flis og underlag, varierende vanntilsetning og ujevn uttørkning kan medføre fargeforskjeller. Redskap rengjøres med vann.

Etterarbeid - Tørketid

Unngå gjennomtrekk det første døgnet. Fugeslam på overflaten kan fjernes med Hey'di Klinkerrens tidligst 1 døgn etter fugging. Uglasserte fliser og klinker bør overflatebehandles med Hey'di Klinkerolje. Normalt kan et gulv belastes med gangtrafikk dagen etter fugging.

Forbruk

0,5-3 kilo pr. m² avhengig av fugebredde/fugedybde og flisformat.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Pakning

15 kilo sekk.



TEKNISKE DATA

EN 13888CG2

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

Lysgrå:..... 619115
Grå:..... 619120
Koks:..... 619123

GTIN nr:

Lysgrå:..... 7054151156195
Grå:..... 7054151206197
Koks:..... 7054151236194

Nobb nr:

Lysgrå:..... 22339105
Grå:..... 22339113
Koks:..... 22339121

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann kan irritere hud og øyne. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 12.06.15



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.