



# SNEKKERSPARKEL

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

### PRODUKTBESKRIVELSE

Bostik Snekkersparker er en ferdigblandet, meget finkornet akrylatsparker.

### BRUKSOMRÅDE

Bostik Snekkersparker er en finkornet akrylatsparker, for sparkling av spikerhull, sprekker i tre og annet trearbeide inne. Har meget god vedheft og er lett slipbar. Kan brukes til bred- sparkling på større flater.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Forbehandling: Malte flater vaskes, grunnes eller slipes. Nytt treverk bør grunnes. Metallflater korrosjonsbeskyttes. Sliping og overmaling av sparkelmasse kan utføres etter 1 time. Påføring: Påføres for hånd med stålsparker.

### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets inneholde er, i følge gjeldende lover og regler, ikke klassifisert som helseskadelig. For ytterligere informasjon, se sikkerhetsdatablad.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

Fyllstoff :	Dolomitmarmor.
Kornstørrelse:	0-0,03 mm.
Bindemiddel:	Polymerdispersjon
Vedheft:	> 5 kp/ cm <sup>2</sup> på behandlet tre.
Fortynning:	Vann. Skal normalt ikke fortynnes.
Rengjøring:	Verktøy rengjøres i vann.
Densitet:	1,8 kg/l .
Tørketid:	1 -3 timer ved 20°C. Tørketiden kan variere kraftig avhengig av sjikt-tykkelse, temperatur, luftfuktighet og underlaget. Anbefalt arbeidstemperatur er +5°C til + 35 °C
Lagring:	1 år i uåpnet forpakning .Skal lagres mørkt og frostfritt. Lagrings-temperaturen bør være jevn, ca + 15 °C.

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

