

Erstatter: 2014-10-08

Date: 2016-10-11

## Casco Contact



Egnet for gulv- og veggvinyl, PVC-belegg, PVC-frie belegg, gummi, linoleum, kork, laminat, skinn, tekstil, metall, og styropor.

Viktig! Fester ikke til messing eller kobber.

- Vanntynnet
- Luktfri
- Høy limstyrke
- Lett å påføre
- For sugende og ikke-sugende underlag
- Egnet for gulvvarme
- Egnet for trinsesol
- Re-aktiveres med varme inntil 5 dager

### TEKNISK DATA

**Produkttype:** Superior polymer dispersjon

**Farge:** Beige

**Konsistens:** Tykflytende

**Densitet:** Ca. 1360 kg/m<sup>3</sup>

**pH:** 7

**Løsemiddel:** Vann

**Oppbevaring:** Minst 12 måneder i uåpnet emballasje i romtemperatur (ikke under +5 °C, tåler ikke frost)

**Flammepunkt:** > 100 °C, ikke aktuelt

All informasjon er basert på ca. 20 °C og 65% relativ luftfuktighet.

### APPLIKASJONSDATA

**Påføringstemperatur:** +15 °C - +25 °C

**Forbruk:** 2 - 4 m<sup>2</sup>/l (300 - 700 g/m<sup>2</sup>) avhengig av underlag

**Monteringstid:** 30 min til 4 timer

**Gangbar:** umiddelbart

**Verktøy:** Rulle, glatt sparkel eller pensel.

### BRUKSANVISNING

Underlaget må være permanent tørt, fast, jevnt og uten sprekker, fri for forurensende stoffer. Bruk en egnet avrettingsmasse for å jevne ut ujevnheter i underlaget. Gammelt eksisterende gulvbelegg, f.eks. fliser, belegg, etc., må rengjøres grundig (avfettes) og slipes.

### FORBEHANDLING

Underlaget skal være rene, tørre og frie for fett, olje og

støv.

### PÅFØRING

Påføres med en glatt sparkel, rulle eller pensel i et jevnt sjikt på begge flater. Når limet er fingertørt legges flatene sammen med størst mulig presstrykk. Tilpasningen må være nøyaktig siden limet «hugger» med en gang. Hvis det er nødvendig med justering, kan limet reaktiveres med en varmluftblåser inntil 5 dager etter at limet er tørket. Gulvbelegget er gangbart umiddelbart.

### RENGJØRING

Uherdet lim rengjøres med vann før limet er herdet. Herdet lim fjernes mekanisk eller med Casco Brutal Wipes. Unngå hud- og øyekontakt. Hvis øyekontakt, skyld grundig med store mengder vann. Lim på huden fjernes med såpe og vann.

### OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN

Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon

### AVFALL

Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengde til et minimum i den grad det er mulig.

Avfallshåndtering må skje i samsvar med lokalt regelverk. Tom og tørr emballasje kan leveres til gjenvinning. SIKA NORGE AS er tilsluttet Grønt Punkt Norge med medlemsnummer 11339.

Vennligst kontakt lokal myndighet for rettleiding om avfallsbehandling. Unngå kontakt med store mengder spillmateriale og utslipp til jord og vannveier på overflaten.

Den europeiske avfallslisten (EAL)10 13 11 annet avfall av sementbaserte komposittmaterialer enn det nevnt i 10 13 09 og 10 13 10. Farlig avfall. rester og ikke utherdet produkt er farlig avfall og leveres til Miljøstasjon.

#### SERTIFIKAT

Casco Contact er sertifisert i henhold til EMICODE EC1 PLUS.



#### EMBALLASJE

1 liter  
5,5 liter

#### FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskaide eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

#### Sertifisert iht.:



Sika Norge AS  
Postadresse:  
Postboks 71  
2026 SKJETTEN  
Tlf.: +47 67 06 10 90  
Web: [www.casco.no](http://www.casco.no)