

Monier KDN tegltakstein

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende :
Prosjekt / adresse :
Bruksområde / bygningsdel:
Utførelsesdato:

2. PRODUKTBEKRIVELSE

Beskrivelse:

BMI Monier KDN er en tegltakstein.

Tegl er produsert av rent naturmateriale, brent leire. Produktet leveres med ubehandlet, engobert og glasert overflate. Monier KDN benyttes som tekking på luftede tak. Monier KDN produseres og testes etter NS-EN 1304

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:

Fargekode:

Kvalitet / sortering / klasse:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

3. ANVISNINGER FOR DRIFTS OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma :

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Jevnlig vedlikehold:

- Barnåler, blader og mosedotter fjernes. Benytt stiv kost, f.eks. piasavakost. Stålbørste må ikke benyttes.

Større rengjøring:

- Barnåler, blader og mosevekst fjernes med stiv kost, som beskrevet ovenfor
- Dersom det fortsatt er mose/grønske på taket, kan følgende benyttes:
 - Spesialmiddel mot mose og grønnske, følg bruksanvisning fra leverandør.
 - Alternativt, bland 1 del Klorin med 3-4 deler vann.

Spray, middelet på taket. Dette gjøres når det pent vær og det er meldt oppholdsvær noen dager fremover.

Når mose er brutt ned (blitt brun), spyles overflaten med vannslange, høytrykkspyler (med lavt trykk), eller kostes forsiktig.

Grønske vil forsvinne på sikt uten videre etterbehandling. Virkningens varighet er avhengig av stedlige forhold.

Ettersyn/kontroll og -intervall

Regelmessig ettersyn, minst to ganger pr. år. Kontroller funksjon, er all stein hel. Sjekk evt. Luftehatter, kilrenner og beslag for mekaniske skader (snø, is etc.)

Snømåking; unngå å skrape overflaten. La det alltid være igjen 15-20 cm snø på taket.

Utbedringsinstruks : Skader i overflaten repareres med Bengalakk eller tilsvarende.

Monier KDN tegltakstein

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid: Over 75 år

Garanti: Det gis 30 års produktgaranti på frostbestandighet, styrke og tetthet.

Fuktbestandighet: Iht. NS-EN 1304

Renholdsvennlighet:

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse: Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi

Emisjon:

6. HMS REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur-og/eller fuktendringer etc: Produktet er ubrennbart

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:

Monier KDN takstein kan gjenvinnes som fyllmasse eller dreneringsmasse, eller som tilslag i ny takstein.

Opprinnelse – Næring:

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1613 | 0012/0013/0014 | 6000 | __

EAL: 17 01 03

Øvrige opplysninger:

8. TEKNISK SERVICE

Produsent Importør: BMI Norge AS

Organisasjonsnr. NO 911 671 549 MVA

Telefon: 67 97 90 00

E-post: kundeservice.no@bmigroup.com