

RELEKTA  
**101**

# 101 AKRYL FUG

## Helårs malerfug

- Raskt overmalbar
- 10 % elastisk
- UV-beständig
- God heft til de fleste materialer
- Gir glatt og fin overflate



## EGENSKAPER

101 AKRYL FUG er en malerfug for innendørs bruk som har god heft til de fleste bygningsmaterialer. Den tåler å fryse ned til -15 °C i patron opptil 3 ganger, uten å miste egenskaper. 101 AKRYL FUG er lett å glatte til en jevn og fin overflate, og kan overmales etter ca. 20 minutter (ved ca. 23 °C og 50 % luftfuktighet) med de fleste malinger på markedet (test alltid malingen først). Etter herding er den UV-beständig og tåler materialbevegelser opptil 10 %.

## BRUKSOMRÅDER

101 AKRYL FUG har god heft til de fleste bygning- smaterialer, som tre, murpuss, gips, metall, tegl, malte flater, etc. Den er ypperlig til bl.a. interiør- og lydfuger, fugging av gipsplater, listverk, revner og sprekker, og tetting rundt vinduer og dører.

## BRUKSANVISNING

- Anvendes på tørt, rent og fettfritt underlag. Bruk MULTICLEAN eller HP CLEAN for rengjøring/avfetting (evt. TEC7 CLEANER ved petroleumsbasert forurensing). Skyll av etter rengjøring/avfetting for å unngå såperester.
- Anvendes kun til fuger med maks 10 % bevegelse.
- Bruk, om nødvendig, en bunnfyllingslist før påføring av fugemasse. Fuge- eller natetape kan også brukes.
- Om nødvendig, bruk maskeringstape på begge sider av området som skal fuges for å få en rett og jevn kant på fugen.
- 101 AKRYL FUG påføres mellom +5 °C og +30 °C.
- 101 AKRYL FUG patron brukes sammen med en fugepistol, f.eks. TEC GUN eller 101 GUN.
- Skjær av patrontuppen like ovenfor gjengene og skru fast dysen. Kutt eventuelt dysen slik at åpningen (diametere) kun er litt smalere enn bredden på den planlagte fugen. Vi anbefaler skråkutt (ca. 45°) som gjør det lettere å påføre en pen fuge.
- Fugemassen påføres i ca. 45° vinkel, med dysetuppen flatt ned mot overflaten, så fugemassen kommer ut litt flatere enn bred. Påfør fugemasse i hele lengder i én bevegelse for å unngå skjøter samt få en jevn overflate.
- For å glatte og komprimere fugen anbefaler vi rent vann. Spray litt vann på egnet fugeverktøy (f.eks. 101 FUGEGLATTER) og før dette forsiktig over våt fug slik at fugemassen fyller ut og fester godt ut i kantene.
- Fjern eventuell maskeringstape før fugemassen blir skinntørr og gjenta fugeglattingen forsiktig for å jevne ut eventuelle kanter etter tapen.
- Skinntørr og overmalbar etter ca. 20-30 minutter.
- 101 AKRYL FUG kan overmales etter ca. 20 minutter (ved ca. 23 °C og 50 % luftfuktighet) med de fleste malinger på markedet (test alltid malingen først).
- Uherdet masse fjernes med vann. Herdet masse kan fjernes mekanisk.

## TEKNISK INFORMASJON

**Arbeidstemperatur:** +5 til +30 °C  
**Shore:** ca. 50 (A)  
**Base:** akryl  
**Elastisitet:** ±10 %  
**Farge:** hvit  
**Hinnedannelse:** 20-30 minutter  
**Herdetid:** etter 1-3 døgn, avhengig av tykkelse, luftfuktighet og temperatur  
**Konsistens:** myk pasta  
**Temperaturbestandig:** -30 til +70 °C  
**Densitet:** 1650 kg/m<sup>3</sup>  
**Tørrestoffinnhold:** 85 %  
**Oppbevaring og holdbarhet:** minst 24 måneder i uåpnet forpakning i 0 °C til +25 °C

## FORPAKNING

Forpakning	Art.nr	EL-nr.	NRF-nr	NOBB-nr
310 ml patron	T599710	1800379	9511303	55789345

PS: Denne produktinformasjonen er basert på Relekta's tester og erfaringer ved lagring, behandling og bruk etter våre anbefalinger. Produktinformasjoner kan oppdateres uten videre varsel ved f.eks. revidering eller nye informasjonen. Alle råd i denne produktinformasjonen er veiledende. Relekta kan ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet, da brukerens arbeidsforhold, samt øvrige materialer og produkter, ligger utenfor vår kontroll. Det anbefales alltid å teste produktet på det aktuelle bruksområdet før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.