



FDV-dokumentasjon

PERGO WOOD

Pergo parkettgulv er produsert etter de strengeste regler for kvalitet og tilpasset nordiske klimatiske forhold og miljøkrav. Nedenfor er en oversikt over de produktgrupper av parkett som leveres. Sammen med denne FDV benyttes Teknisk Datablad for utfyllende opplysninger.

Pergo brandede parkettgulv er sertifisert etter kravene til miljømerket SVANEN datert 2017, og er således å betrakte som produkter som tilfredsstiller de seneste miljøkrav.

Produktinformasjon:

	Langeland	Svalbard	Lofoten
Format i mm	2400x260x14	2200x220x14	182x190x12,5
Toppsjikt i mm	3,2	3,2	2,5
Kjerne	Gran spiler	Gran spiler	HDF
Bakside - balanse	Gran finér	Gran finér	Gran finér
Klikk skjøt ende	PerfectFold 3.0	PerfectFold 3.0	PerfectFold 3.0
Garanti bolig	33 år	33 år	25 år
Kommersiell garanti	På forespørsel	På forespørsel	På forespørsel

Teknisk informasjon:

	Testmetode/standard	Verdi	Verdi	Verdi
Ripebestandighet		Anti scratch	Anti scratch	Anti scratch
Sklisikring	CEN/TS 15676	USRV 50-52	USRV 50-52	USRV 50-52
Brannklassifisering	EN 134342/CWFT	Dfl-S1	Dfl-S1	Cfl-S1
Varmeisolasjonsevne		0,14m2K/W	0,14m2K/W	0,14m2K/W
Formaldehydavgassing	EN 717-1	E1	E1	E1

Miljømerking:



Vedlikehold

Pergo parkett skal rengjøres daglig etter tørrmopp-prinsippet. Ikke overdoser vaskemiddel – det anbefales Pergo Cleaner. Mikrofiber anbefales. Gulvvaskemaskiner skal ikke benyttes. Våte overflater SKAL ettertørkes umiddelbart med tørr mopp. Gulvene kan slipes, men vær oppmerksom på at strukturer, faser og farger da blir borte. Etterlakking skjer med anerkjente lakker og oljede gulv må vedlikeholdes med for eksempel OSMO vedlikeholdsoljer. Skader i parketten kan repareres med spesialvoks som smeltes i skaden. Slike reparasjonsvokser kan kjøpes hos Pergo forhandleren.

Byggrengjøring etter legging gjøres ved først å støvsuge flaten. Deretter vaskes flaten med rent, lunket vann tilsatt syntetisk vaskemiddel, for eksempel Pergo Cleaner i riktig mengde. Ettertørring er viktig. For høy dosering kan medføre oppbygging av fettete/klebrig overflate som samler skitt.

Annet

Pergo parketter er utviklet for nordiske klimaer, og det anbefales at inneklimateet holdes på mellom 30-60% RF ved romtemperatur på ca. 21 grader C. Ved lavere RF vil gulvflaten krympe noe, mens ved høy RF vil den svelle. Derfor må klaring til vegger og faste innretninger beregnes i tråd med leggeanvisninger og rett tykkelse på sokkellister må vurderes. Ved lav RF (ned mot 20%) vil det kunne forekomme minimale kvinger og mulig knirk. Dette er normalt for et trebasert produkt, og vil gå tilbake i den fuktigere årstiden. Gulvvarme skal ikke overstige 27 grader i overflatetemperatur, og gulvet må ikke tildekkes med tepper, sokkelmøbler eller annet materiale som kan isolere for varmen og gi høyere overflatetemperaturer. Lokale varmekilder som varmepumper, flyttbare elektriske ovner o.l. kan føre til lokal uttørking og oppsprekk.

Etter legging, og ved bruk av dekkpapp så MÅ IKKE slik tildekking teipes direkte til gulvflaten. Dette kan skade lakk/olje.

Pergo parkett er ment for flytende legging, men gulvet kan hellimes etter egne retningslinjer. Kontakt Pergo om dette.

Garantier

Pergo garantiskriv finnes på www.pergo.no. Generelt er garantiene bygget opp mot boligformål. Garantier for legging i kommersielle bruksområder gis på forespørsel. Enhver garanti har forbehold om at den gjeldende leggeanvisning er fulgt og at renholds- og vedlikeholdsanvisninger og annen informasjon omkring bruk og vedlikehold er fulgt.

PERGO

Unilin Flooring

Juni 2017

