



## Robust Fugesand

Fugesand som benyttes der det legges heller, brostein og belegningsstein i private og offentlige miljøer med lett trafikk, ute og inne. **NB!** Egner seg ikke som sandkassesand.



### Beskrivelse

Benyttes der det legges heller, brostein, tegl, naturstein og belegningsstein i private og offentlige miljøer med lett trafikk, ute og inne. Robust Fugesand er et rent naturprodukt uten tilsetningsstoffer. **NB!** Egner seg ikke som sandkassesand.

### Forarbeid

Hellene/steinene bør være tørre før fuging. Under legging bør det være oppholdsvær mens fugearbeidet pågår. Følg produsentens anbefalinger av stein/heller for riktig konstruksjon og oppbygging.

### Utblanding

Produktet er klart til bruk.

### Bruksmåte

Når du er ferdig med å sette belegningssteinen kastes fugesanden over dekket. Fordel sanden jevnt utover steinene med myk kost slik at fugene fylles helt. Benytt en vibratorplate/ hoppetusse til å vibrere underlaget og etterfyll med mer fugesand om nødvendig. Gjenta vibreringen. Fjern deretter all overflødig sand slik at det kun er sand i fugene.

### Forbruk

Størrelse	Fug	Fug	Fug
Stein/helle	2mm	6mm	10mm
10x10 cm	3 kg/m <sup>2</sup>	9 kg/m <sup>2</sup>	15 kg/m <sup>2</sup>
20x10 cm	2,3 kg/m <sup>2</sup>	6,8 kg/m <sup>2</sup>	11,4 kg/m <sup>2</sup>
21x14 cm	1,9 kg/m <sup>2</sup>	5,6 kg/m <sup>2</sup>	9,3 kg/m <sup>2</sup>
30x30 cm	1,1 kg/m <sup>2</sup>	3,2 kg/m <sup>2</sup>	5,3 kg/m <sup>2</sup>
40x40 cm	0,8 kg/m <sup>2</sup>	2,4 kg/m <sup>2</sup>	4 kg/m <sup>2</sup>

Oppgitt forbruk er med 6 cm tykk stein/helle. Se leverandørens egne beregninger og anbefalinger for valgt stein/helle.

**NB!** Tung trafikk, maskinell feiing og høytrykkvask anbefales ikke.

### Lagring

Lagres tørt, i uåpnet originalpakning.

### Tekniske data

Forbruk:	Se tabell
Sand/tilslag:	0-1,2mm

### Varedata

Emballasje/pall: 20 kg sekk. 48 stk/pall.  
Miljøvennlig emballasje med lenger holdbarhet.  
Gjenvinnes som ren plast.

Vare nr.:	418
Nobb nr.	55211062
Gtin:	7090040904188

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert ikke merkepliktig. Les alltid advarselstekst på pakningen for arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på [www.robustnorge.no](http://www.robustnorge.no).

Revisjons dato: 01.01.2019