

BRATSK PLYWOOD

Laget av Angara Furu med sine unike naturlige egenskaper i hvert kryssfinerark

Lett og sterkt byggemateriale

Enkelt å bearbeide

Fuktbestandig

Ingen sprekker ved tørking

Holdbarhet - mer enn 50 år


Motstandsdyktig mot bakteriell påvirkning

Kvalitet


I



li



lii



Lim

Værbestandig liming i henhold til EN 314-2/klasse 3

Bratsk Kryssfiner oppfyller kravene i EN 13986

E1 lav formaldehydutslippsklasse.

Flate

Overflaten er i samsvar med standard EN 635-3.

Tykkelser og tetthet

Tykkelser (nominell), mm t_{nom}	Antall finérslag	Densitet kg/m ³ Notel $p \geq$
9	5	450
12	5	
15	7	
18	9	
21	9	
21	11	
24	11	
27	11	
30	13	


Størrelser og tykkelser knyttet til fuktighetsinnhold 9,8%.

Tykkelser og toleranser oppfyller EN 315-kravene.

Sertifisering

Kryssfinerproduksjonsanlegget i Bratsk er ISO 9001:2011-sertifisert. Høy kvalitet og mekanisk styrke av Bratsk kryssfiner er bekreftet av BFU sertifikat.

Laget av FSC sertifisert tømmer.




Dimensjoner

2440x1220 mm, 2500x1250 mm.

Not- og fjær (TG) 2440x600/1220

Andre dimensjoner på forespørsel.

Toleranseavvik

1000-2000 mm +3 mm

>2000 mm + 4mm

Styrke- og tekniske egenskaper

Bratsk Plywood er CE merket i henhold til AVCP System 2+.

Oppfyller EN 1084, klasse A og EN 13986:2004+A1:2015, klasse E1

Kryssfiner for bruk under fuktige forhold

(EN 636-2) Klimaklasse 2(EN 1995-1-1)

Biologiskklasse 1 og 2(EN 335-3)

Brannklasse E, Efl (EN 13986:2004+A1:2015)

For alle detaljerte tekniske verdier, se produktspesifikk DoP (Ytelseserklæring)

Pakkeinformasjon. Dimensjon 2500x1250x468mm

	tykkelse, mm								
	6,50	9	12	15	18	21	24	27	30
Volum på 1 pakke, m ³	1,46	1,46	1,46	1,45	1,46	1,44	1,43	1,43	1,41
Antall plater i en pakke	72	52	39	31	26	22	19	17	15
Volum på 1 plate, m ³	0,0203	0,0281	0,0375	0,0469	0,0563	0,0656	0,0750	0,0844	0,0938

Pakkeinformasjon. Dimensjon 2440x1220x500mm

	tykkelse, mm								
	6,50	9	12	15	18	21	24	27	30
Volum på 1 bunt, m ³	1,49	1,50	1,50	1,48	1,50	1,50	1,50	1,53	1,52
Antall ark i en bunt	77	56	42	33	28	24	21	19	17
Volum på 1 plate, m ³	0,0193	0,0268	0,0357	0,0447	0,0536	0,0625	0,0714	0,0804	0,0893

 ILIM TIMBER

BRATSK PLYWOOD

Kontakter:

22A, Sinopskaya nab. 191167

(St.Petersburg) -

www.ilimtimber.com

www.ilimtimber.com

Salgsavdelingen:

Tlf: +7 (812) 332-7228, +7 (812) 332 72 27

E-post: sales@ilimtimber.com

