



# SILICONE WETROOM

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-09-14

### PRODUKTBEKRIVELSE

Antimuggbehandlet, 1-komponent, eddiksyrebasert silikonfugemasse. Hurtigherdende, elastisk og med god aldringsbestandighet. Gruppe 58 iflg. Hus AMA 83

### BRUKSOMRÅDE

Tetting og fuging i våtrom, som dusj og badrom, kjøkken og andre rom der det er risiko for mugg angrep. Silicone Våtrom har spesielt gode vedhefttegenskaper på materiale som: fliser, porselen, glass, emaljerte og glaserte flater, rustfritt stål eloksert aluminium, polyester, akryl og lignende

### ARBEIDSBESKRIVELSE

[iplus FieldValue='Instruction for use'/]

### ARBEIDSBESKYTTELSE

Uherdet masse avgir eddiksyre. 1.Pass på at ikke uherdet masse kommer i kontakt med øynene, f.eks. via hendene. Skulle ulykken være ute, skyll med rikelige mengder vann i ca.15 min. 2.Uherdet masse bør ikke komme i kontakt med huden over lengre tid. (Svie kan oppstå) 3.Sørg for god ventilasjon slik at ikke eddikgassen irriterer øynene. 4.Pass på at barn ikke kommer til uherdet fug, eller masse! For ytterligere informasjon, se HMS-datablad.( sikkerhetsdatablad)

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



## PRODUKTBESKRIVELSE

| Egenskaper før påføring:   |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialtype:              | Silikongummi                                                                                                                  |
| Konsistens:                | Myk smidig masse                                                                                                              |
| Herdesystem:               | Acetoxi                                                                                                                       |
| Densitet:                  | Ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                    |
| Arbeidstemperatur:         | -20 til +40°C. Ikke mot frost/rim belagte flater                                                                              |
| Brannfarlig:               | Nei                                                                                                                           |
| Lagring:                   | 1 år i ubrudd forpakning. Tørt og svalt                                                                                       |
| Egenskaper etter påføring: |                                                                                                                               |
| Overmalbar:                | Nei                                                                                                                           |
| Bevegelsesopptagelse:      | + /- 25% av opprinnelig fugebredde                                                                                            |
| Elastisitetsmodul:         | Ca. 0,4 N/mm ved 100 % tøying ( ISO 8339)                                                                                     |
| Temperaturbestandighet:    | -50°C til +150°C. Kortvarig opp til +200°C                                                                                    |
| Aldringsbestandighet:      | Meget god mot UV-stråling, ozon og klimapåvirkning                                                                            |
| Aldringsbestandighet:      | Meget god mot UV-stråling, ozon og klimapåvirkning                                                                            |
| Kjemikaliebestandighet:    | Meget god mot de fleste kjemikalier. Ved tvil spør Bostik AS Oppfyller muggtestnorm i samsvar med: ISO-846/1978 metode A og B |
| Skinndannelse:             | Ca. 15 min. Bearbeidingstid 6-8 min                                                                                           |
| Herding:                   | 1-2 mm pr. døgn avhengig av luftfuktighet og temperatur                                                                       |
| Hårdhet:                   | Ca. 20°C Shore A                                                                                                              |

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

