



# A310

## MULTI ACRYLIC VANNBASERT AKRYLISK FUGEMASSE AV HØY KVALITET

2023-10-19

### TEKNISK DATABLAD

#### Fordeler

- Kan overmales med vannbasert og syntetisk maling
- Perfekt vedheft uten primer til og med på fuktige underlag
- Nesten luktfri
- Enkel å bruke og rengjøre
- Ikke etsende på metaller
- Ftalatfri

#### PRODUKTBESKRIVELSE

**BOSTIK A310 MULTI ACRYLIC** er en fugemasse av høy kvalitet basert på akryl. Etter påføring herder produktet til en solid plast-elastisk gummi når vannet fordamper fra fugemassen.

#### BRUKSOMRÅDER

**BOSTIK A310 MULTI ACRYLIC** er spesielt utviklet for å tette fuger i trapper, vegger, tak, gulvlister, vinduskarmer, tre- og metallvindusrammer, betong og murverk. For innendørs bruk.

#### BRUKSANVISNING

En fuge med riktig dimensjon er i stand til å absorbere bevegelser mellom byggematerialer. Fugedybden skal alltid stå i riktig forhold til fugebredden. Som regel bør forholdet mellom dybde og bredde på fugen være 1:1 for en bredde på inntil 10mm, og minst 5mm i bredde eller dybde. For fuger bredere enn 10 mm skal dybden være lik bredden delt på 3 pluss 6 mm.



#### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Påføringstemperatur		+5 °C til +40 °C
Base		Akryl
Bruddforlengelse	DIN 53505/ISO 868	200 %
Tetthet	ISO 1183-1	1,56 g/ml
Frostmotstand i løpet av transport.		Opp til -15 °C
Shore A hardhet	DIN 53505 / ISO 868	53
Huddannelse	DBTM 16	7 minutter @ +23 °C/50 %
Temperaturbestandighet		-20 °C til 75 °C
Strekstyrke	DIN 53504 S2	0,52 N/mm <sup>2</sup>

*Dette er typiske verdier og kan variere +/- 3 %*

#### BEGRENSNINGER

- Ikke egnet for konstant kontakt med vann
- Ikke egnet for underlag av PE, PP, PC, PMMA, PTFE, myk plast, neopren og bitumen.

## FORBEREDELSE OG ETTERBEHANDLING

Påføringstemperatur +5 °C til +40 °C (avhengig av miljø og underlag). Underlaget skal være fast, rent, tørt og fritt for fett og støv. Underlaget skal være fritt for løse partikler, absorberende underlag må ikke være helt tørt. Porøse underlag som gips, lettbetong, kalkstein etc. skal grunnes med en blanding av 1 del **BOSTIK A310 MULTI ACRYLIC** og 2 deler vann. Test alltid vedheften før påføring og jevn ut med vann.

## OVERMALBAR

**BOSTIK A310 MULTI ACRYLIC** kan overmales når den er helt tørr, ved 23°C og 50 % luftfuktighet for en fuge som er 5x5 mm. er tørketiden ca. 24 timer. Ved høyere luftfuktighet øker tørketiden. Under herding kan produktet krympe, noe som kan føre til sprekker i malingen. Kan overmales med vannbasert og syntetisk maling. Overmaling med enkelte vannbaserte malinger kan skape sprekker. Vi anbefaler at du tester at produktet er kompatibel med maling innen du bruker det.

## RENGJØRING

Verktøy rengjøres med vann etter bruk. Hender kan rengjøres med vann og såpe.

## HELSE OG SIKKERHET

Alle brukere må lese sikkerhetsdatabladet før produktet tas i bruk. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på vår nettside.

## SERTIFISERINGER

- EN 15651-1: F-INT
- Ecodecode EC1 Plus

All informasjon i dette dokumentet og våre andre publikasjoner (inkludert digitale publikasjoner) er basert på vår beste kunnskap og erfaring, og tilhører Bostik med eksklusive rettigheter. Ingen del av dette dokumentet må kopieres, vises til tredjeparter, reproduseres, publiseres eller brukes på annen måte uten Bostiks skriftlige tillatelse. Den tekniske informasjonen i dette dokumentet er kun ment som en indikasjon og er ikke uttømmende. Bostik er ikke ansvarlig for noen skader, verken direkte eller indirekte, som skyldes (redaksjonelle) feil, ufullstendigheter og/eller feil i dette dokumentet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ufullstendighet og/eller unøyaktigheter på grunn av tekniske endringer og/eller forskning utført etter dokumentets publiseringsdato og før produktets kjøpsdato. Bostik forbeholder seg retten til å endre dokumentets ordlyd. Bostik er ikke ansvarlig for skader, verken direkte eller indirekte, forårsaket av bruk av produktene som dekkes av dette dokumentet. Brukeren må lese og forstå informasjonen i dette dokumentet og andre dokumenter om produktene før produktet tas i bruk. Brukeren er ansvarlig for å utføre alle nødvendige tester og sikre at produktet er egnet for bruk til det tiltenkte formålet. Vi kan ikke påvirke hvordan produktet brukes og/eller omstendigheter som oppstår mens produktet lagres eller transporteres, og vi fraskriver oss alt ansvar for enhver type skade. Alle leveranser gjøres utelukkende i henhold til våre generelle vilkår og betingelser, som er sendt til det nederlandske handelskammeret.

## Bostik AS

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg  
Tel.: +46 (0) 42 19 50 00  
[www.bostik.no](http://www.bostik.no)

## BOSTIK SMARTHJELP

Digital smarthjelp  
Bostik.no

Smarthjelp

