
ACRYRUB SCANDINAVIA

Date:17/12/15

Side 1 av 1

Tekniske Data:

Base	Akryl dispersjon
Konsistens	Pasta
Herde System	Fysisk opptørking
Skinndannelse	Ca. 20 min. (20°C/65% R.H.)
Krymping	Ca. 15%
Densitet	1,70g/ml
Temperaturresistens	-20°C to +80°C
Bevegelseskapasitet	12,5%

Produkt:

Acryrub Scandinavia er en høykvalitets-, plastoelastisk en-komponent fugemasse basert på en akryl dispersjon.

Karakteristika:

- Meget enkel å påføre
- Fargeekte og vannfast etter herdning
- Overmalbar etter ferdig herdning
- Særdeles god vedheft til forskjellige porøse overflater.
- Tåler temporær eksponering for temperaturer ned til -18 °C

Anvendelsesområder:

Fuger med bevegelser opp til 12,5%.
Fugemasse for bruk i ventilasjonsanlegg, revner og sprekker i betong- og gipsvegger, anstøtsfuger i forbindelse med porøse overflater
Fuger i vinduskarmer, gulv og taklister etc.

Forpakning:

Farger: hvit, grå. Spesialfarger på forespørsel.
Pakning: patron 310ml, pose 600ml.

Holdbarhet:

12 måneder i uåpnet original forpakning.
Oppbevares kjølig og tørt ved temperaturer mellom +5°C og +25°. Beskyttes mot frost ved lagring.
Tåler transport og midlertidig nedfrysning til -18°.

Overflater:

Type: alle alminnelige byggematerialer

Overflatenes beskaffenhet: rene og tørre samt fri for fett, støv og løse partikler.

Forberedelse: Porøse overflater primes med fortynnet Acryrub Scandinavia (1 del Acryrub Scandinavia og 2 deler vann)

Det anbefales å utføre forutgående materialetest.

Fugedimensjoner:

Minimum Bredde: 5mm

Maksimum Bredde: 20mm

Minimum Dybde: 5mm

Anbefaling: fugedybde = fugebredde

Påføring av fugemassen:

Metode: med fugepistol, glatt med såpevann.

Anvendelsestemperatur: +5 °C to +30 °C. Bør ikke anvendes ved muligheter for regn, snø/sludd eller frost.

Rengjøring: med vann umiddelbart etter påføring.

Utbedring: med Acryrub Scandinavia

Sunnhets- og sikkerhetsanbefaling:

Anvend alminnelig industriell hygiene.

Bemerkninger:

- Benyttes ikke der kontinuerlig vannpåvirkning kan forventes(f.eks. nedsenkning i vann)
- Anvendes ikke ved regn eller frost
- Acryrub Scandinavia kan overmales med de fleste malingstyper. Malingen bør dog være tilstrekkelig elastisk til å kunne påføres en plastisk fugemasse. Forutgående test anbefales.

OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av våre eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt i god tro. Grunnet mangfoldet av materialer og underlag samt det store antall mulige bruksområder som er utenfor vår kontroll, kan vi ikke ta på oss noe ansvar for det oppnådde resultat. Det anbefales uansett å utføre tester før full igangsetting.