

MONTERINGSANVISNING

MDF TRICOYA EXTREME – Produktgruppe 3555

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoengros.no

Web: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

MEDITE TRICOYA EXTREME – MDF plater

3 Produktbeskrivelse

MDF Tricoya Extreme er en plate med ekstrem holdbarhet. Platen er formstabile, tåler fukt og har 50 års garanti mot råte over bakken, og 25 års garanti i bakken i kontakt med ferskvann. Platene er Svanemerket og kan benyttes både innvendig og utvendig. Platene er limt med fuktbestandig lim og densitet er 700 – 720 kg/m³

4 Dimensjoner

Standard platetykkelse er 6, 9, 12, 15 og 18mm.
Platene leveres med skarp kant.

5 Lagring og klimatisering

Platene skal lagres tørt og med fuktsikring mot fukt fra underlag. Platene må klimatiseres før montering og ved klimatisering er det viktig at platene lagres i samme temperatur som de er tenkt brukt. Platene er fremstilt ved å kombinere acetyltretrevirke fra Accoya®. Platene er fremstilt med miljøvennlig eddiksyre og inneholder ikke noe kjemiske stoffer og platene vil ha et fuktighetsinnhold på ca. 3% til 5%, men det vil variere noe ut ifra fuktigheten i omgivelsene.

Platene egner seg meget godt til bearbeiding og maling siden de er meget formstabile.

Platene kan benyttes under forhold der den relative luftfuktigheten overskrider 85% i noen få uker pr. år siden platene er i klimaklasse 4.

6 Montering

Bearbeiding/etterbehandling: MDF Tricoya Extreme kan sages, bearbeides og brukes på samme måte som andre fiberplater. MDF Tricoya Extreme overflate er behandlet med 150-sandpapir, og kan pusses med finere papir dersom man ønsker jevnere overflate. MDF Tricoya Extreme kan overflatebehandles med vannbasert maling. Produktet kan lamineres med melamintapet, laminat og folie. Lim-typer som epoxy, polyuretan, fenolharpiksen harpiks og EPI kan brukes i samsvar med NS-EN 301 Type I. Skruer, hengsler og øvrige feste-anordninger som utsettes for fukt, skal produseres av rustfritt stål i henhold til NOEN 3506 type A2 eller A4, eller ANSI type 304 eller 316. Innvendige kan man bruke handtak og annet tilbehør som vanligvis brukes i tørre omgivelser. Brannklassevurdering: MDF Tricoya Extreme forventes og oppnå brannklasse i Euro-klasse D iht. Euro klassifiseringssystemet.

7 Behandling

Overflaten kan males, oljes eller voks. Rengjøring gjøres med en fuktig klut med vanlig husholdningssåpe. Svakt salmiakkvann kan benyttes for fjerning av vanskeligere flekker..

8 HMS

Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av platene. Det anbefales bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller, når platene bearbeides.

MONTERINGSANVISNING

9 Avfallshåndtering

Avkapp og planker kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

10 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

11 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.