PERGO
ORIGINAL LAMINATE

TEKNISK DATABLAD
Trondheim Pro
[L0261-xxxxx]
Utgivelse **NOR 02.2023**

PRODUKTEGENSKAPER

FORMAT	**Trondheim Pro**	
Bredde	211	mm
Lengde	2050	mm
Antall planker pr pakke	6	
m² pr. pakke	2,595	m²
Faser	med presset fas på fire kanter	
Tykkelse	9,5	mm
Not og fjær	Perfectfold 3.0	
Garanti Vannbestandighet	15	år

PLANKENS OPPBYGGING



1. Ripesikret overflatesjikt
2. Krystallklar dekor
3. Fuktbestandig HDF-kjerne
4. Balansesjikt

FABRIKKGARANTI

	METODE	**PARAMETERE**			
Bruksklasse	EN 13329			Klasse	21-22-23/31-32-33
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Sertifisert selskap	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: På pakken	
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Godkänt organ	AB 0321 - Satra UK	DOP: På pakken	
Garanti	Boligformål	Se garantibetingelsene		Livstid	
			Vannbestandighet	15	år
	Kommersiell bruk	Se garantibetingelsene		10	år
			Vannbestandighet	10	år

GENERELLE DATA (IFLG. EN 13329)

	METODE	**PARAMETERE**	**NORMKRAV**	
Slitestyrke	EN 13329		≥ 6000	sykluser
Slitasjeklasse	EN 13329		AC5	
Slagfasthet	EN 17368d	liten ball	≥70 mm	
	EN 13329	stor ball	≥1000 mm	
Ripefasthet	EN 438-2, 25		Belastning	≥ 3N
Effekt av kontorstolhjul	ISO 4918 (+underlag)	Type W (EN 12529)	25000	sykluser
Tykkelsessvelling	ISO 24336	etter 24 timer senket i vann ved 20 °C	≤ 15%	
låsing styrke	ISO 24334	Fl0,2 langsiden	≥ 1 kN/m	
		Fmax langsiden		
		Fs0,2 kortsiden	≥ 2 kN/m	
		Fmax kortsiden		
Effekt av møbelbein	EN 424		Ingen synlig skade etter test med beintype 0	
Styrke laminat/kjerne	EN 13329	N/mm²	≥ 1,25	
Statisk inntrykk	EN ISO 24343-1		Inntrykksbestandighet	≤ 0,05 mm
Motstand mot flekker	EN 438	Gruppe 1, 2	Klasse	5
		Gruppe 3	Klasse	4
Generelt inntrykk	EN 13329	Høydeforskjeller	≤ 0,15 mm	
		Åpning i skjøter	≤ 0,20 mm	
		Skåling på langs	Konkav ≤ 0,50%	
			Konveks ≤ 1,00%	
		Skåling på tvers	Konkav ≤ 0,15%	
			Konveks ≤ 0,20%	
Dimmensjonsvariasjoner etter endringer i relativ fuktighet	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Lysekthet	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	grå referanse	Klasse	≥ 4

PERGO
ORIGINAL LAMINATE

TEKNISK DATABLAD
Trondheim Pro
[L0261-xxxxx]
Utgivelse **NOR 02.2023**

GENERELLE DATA (IFLG. EN 13329)

	METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	PERGO-VERDIER
Vannbestandighet	ISO 4760	Kvalitativní hodnocení pro obnovení objemu	< 3	1
		Kvantitativní hodnocení pro obnovení objemu	≤0,3mm	≤0,01mm
		Fogläckage	Inte nödvändigt	Läcker inte

ANDRE TEKNISKE DATA

	METODE	PARAMETERE			
Trinnlydsdemping	ISO 712/2	På et PERGO underlag		ΔLw ≈ 17dB	(Avhengig av benyttet underlag)
Brennende sigarett	EN 438-2,30			Klasse	5
Gulvvarme		På et PERGO underlag	Se egne instruksjoner	Kan benyttes	

OVERFLATEBEHANDLING

	METODE	PARAMETERE		
Formaldehydavgassing	EN 717-1	ppm	< E1	
Antistatisk	EN 1815		≤ 2,0 kV	
Brannegenskap	EN 13501-1	Klasse	Cfl-s1	(Bfl-s1 med underlag Professional Soundbloc)
Varmemotstand	EN 12667	m²K/W	0,061	m²K/W
Skliisikring	EN 13893	μ	DS: μ ≥ 0,30	

SERTIFISERINGER

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Det nordiske Svanemerket	30290001
EPD	