

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] SuperFix+ Mini

Sterk fuktighetsherdende monteringslim med gode tetningsegenskaper og utmerket vedheft til de fleste materialer

PRODUKTBESKRIVELSE

Sterk fuktighetsherdende monteringslim med gode tetningsegenskaper og utmerket vedheft til de fleste materialer.
Hefter ikke til polyetylen, polypropylen, teflon og annen fet plast.

BRUKSOMRÅDER

Utmerket vedheft til de fleste materialer som metall, tre, glass, gips, keramiske fliser, gulv- og veggmaterialer.

PRODUKTEGENSKAPER

- Innendørs og utendørs bruk
- Høy tiksotropisk og lett å påføre
- Høy styrke
- Utmerket kjemikaliebestandighet
- Meget gode aldringsegenskaper og temperaturbestandighet
- Ingen krymping og ekstremt gode fugefyllingssegenskaper

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	SMP			
Forpakning	Artikkel nummer	Farge	Pakke	EAN-code
	784000	Hvit	40 ml	7612655005052
Holdbarhet	18 måneder i uåpnet forpakning			
Lagringsforhold	Lagres tørt i temperaturer mellom +10°C - +25°C			
Farge	Hvit			
Tetthet	~1.600 kg/m ³			
Konsistens	Tixotropisk pasta			

TEKNISK INFORMASJON

Shore A Hardhet	~55	DIN 53505
Forlengelse ved brudd	A	(Standard)
Elongation at break	>350%	DIN 53504
Skjørheftstyrke	1,8 N/mm ² , 4 mm/fuge bredde	DIN 53283
Rivestyrke	>2 N/mm	DIN 53515

PÅFØRINGSINFORMASJON

Lufttemperatur	Påføringstemperatur +5°C to +35°C
Herdehastighet	4-6 mm/24 timer (ved 23°C og 50 % rf)
Hinnedannelse	5-8 minutter (ved 23°C og 50 % rf)

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

BRUKSOMRÅDER

Casco® SuperFix+ Mini er fuktighetsherdende. Tilgang av fuktighet til limet som skal herdes er avgjørende. Kalde og tørre omgivelser vil bremse herdingen betydelig. Ved liming av vanntette overflater skal fukttilgang sikres. En kombinasjon av vanntette overflater og tørre forhold kan gi en uakseptabel langsom herding. Vedheftsproblemer kan også oppstå som følge av mangel på fuktighet. Hvis herdetiden er viktig, må du alltid forhåndsteste underlaget under de verste forholdene som forventes. Overmaling fungerer godt med mange malingsprodukter. Fortesting av malingens tørk og vedheft anbefales alltid. Limet er elastisk og kan bøye seg litt over fugen. Dette vil føre til sprekkdannelse av de fleste typer maling. Dersom Casco® SuperFix+ Mini brukes som fugemasse, kan disse sprekke i verste fall føre til sprekkdannelser i fugen. Ikke bruk Casco® SuperFix+ Mini på bituminøse underlag, naturgummi, EPDM-gummi eller på byggematerialer som kan svette oljer, myknere eller løsemidler som kan angripe tetningsmassen. Casco® SuperFix+ Mini binder ikke polyetylen (PE), polypropylen (PP), polytetrafluoretylen (PTFE) teflon og annen fet plast. Før du bruker Casco® SuperFix+ Mini på naturstein, gjør en forhåndstesting.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Motstandsdyktig mot ferskvann, salt- og kalkvann, vannløselige rengjøringsmidler, svake syrer og baser, samt vanlig kloakk. Midlertidig motstandsdyktig mot drivmidler, mineraloljer, vegetabilsk og animalsk fett og oljer. Ikke eller kortvarig motstandsdyktig mot organiske løsemidler, konsentrerte baser og mineralsyrer, lakk og malingfortynner, bitumen, asfalt og alkohol.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

PÅFØRINGSVEILEDNING

Casco® SuperFix+ Mini påføres i en trekant-formet streng. Legg limtrådene slik at luftfuktighet får tilgang. Under herdeprosessen gjelder generelt at alle bærende limfuger ikke belastes med mer enn 10 % av planlagt belastning. Elastisk liming fungerer med limtykkelser på 1-5 mm. Juster limtykkelsen etter hva limingen vil bli utsatt for: trekk, skjærkraft, splittspenning og temperatur. Fjern eventuell maskeringstape innen 15 minutter.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Overflaten må være ren, tørr og fri for oljer, løse tilslag og andre forurensninger. En grundig stålborsting, sliping eller rengjøring med løsemidler kan være nødvendig for å eksponere rene, sunne overflater. **MERK FØLGENDE!** White spirit må ikke brukes til rengjøring før liming. For optimale påføringsegenskaper bør materialet oppbevares i romtemperatur.

RENGJØRING AV VERKTØY

Før herding fjernes alt overflødig tetningsmiddel på sidene av fugen og på utstyret med Casco® BrutalWipes. White spirit eller teknisk etanol anvendes om nødvendig. Herdet lim kan kun fjernes mekanisk. På huden tørkes uherdet fugemasse av med Casco® Brutal Wipes, deretter vaskes hendene.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

Casco® SuperFix+ Mini
Mai 2024, Versjon 01.01
02051302000000098

CascoSuperFix+Mini-no-NOCASCO-(05-2024)-1-1.pdf

