

PRODUKTDATABLAD

Scan Sementmørtel B-20



Produktnavn	Scan Sementmørtel B-20	
Produktbeskrivelse	Scan Sementmørtel B-20 består av velgradert tørket sand, sement og tilsetningsstoffer.	
Fysikalske egenskaper	Dmax: 4 mm	
	Brukstemp: +5° - +25°	
	Vannbehov: ca. 2,8 liter pr. 25 kg sekk	
	Brukstid: ca. 2 timer	
	Fastheter:	
	7 døgn: $\geq 18 \text{ N/mm}^2$	
	28 døgn: $\geq 28 \text{ N/mm}^2$	
Bruksområde	Støpe arbeider utvendig og innvendig f. eks gulvstøp, utstøping av bunnblokker og u-blokker.	
Bruk	Blandes med rent ferskvann. I vinterhalvåret må det også tilsettes frosthindrende middel. Små mengder kan blandes for hånd eller med drill. For større jobber anbefales tvangsblender eller vanlig blandemaskin. Sugende underlag skal forvannes og eventuelt primes for å få vedheft til underlaget.	
Etterbehandling	Mørtelen må beskyttes mot for tidlig uttørking ved hjelp av tildekning og vanning. Dette er spesielt viktig i sommerhalvåret.	
Forbruk	25 kg Scan Støpemørtel B-20 gir ca. 11 liter masse.	
	Bruksområde:	Forbruk i liter utblandet mørtel:
	Uttøping av bunnblokk	ca. 8 liter pr. m
	Uttøping av 25 cm, Iso lettklinker u-blokk	ca. 17 liter pr. m
	Uttøping av 25 cm, lettklinker u-blokk	ca. 22 liter pr. m
	Uttøping av 20 cm, lettklinker u-blokk	ca. 12 liter pr. m
	Uttøping av 15 cm, lettklinker u-blokk	ca. 5 liter pr. m
Lagring	Lagres på et tørt sted uten å berøre gulvet og forseglet i originalemballasjen. Ca. 12 mnd under ideelle lagringsforhold, se holdbarhetsdato på siden av sekken.	
Produsent	Remix, Hoofdstraat 41, 9531 AB Borger, Nederland	