

Produktdatablad

Gyproc Gipsbruk



Produktnavn

Gyproc G 66 Gipsbruk

Produktbeskrivelse

Gipsbruk med middels fin struktur og høy klebeevne for installasjon og reparasjon av gipsplater. Allround gipsbruk for de fleste områder.

Bruksområde

Gipsbruk brukes til å feste gipsplater på rene, mineralske underlag som betong, lettbetong og mur eller for å reparere mindre skader på gipsplater. Gipsbruk er i første rekke egnet for reparasjon av gipsplater, men har også et bredere bruksområde:

- Reparasjon av skader på gipsplater, puss m.m.
- Liming av gipsplater på de fleste underlag, unntatt på underlag av tre eller i gulvkonstruksjoner
- Tetting av el-bokser o.l. i brann- og lydklassifiserte vegger og himlinger
- Avretting på massive og stabile underlag
- Sjiktykkelse: 5–25 mm i himling, alternativt 5–35 mm på vegg
- Kan påføres med maskin

Montering / Påføring / Bearbeiding

1. Bruk rene blandekar og rent springvann. Dersom blandekar med allerede ferdigblandet gipsbruk brukes, forkortes bindetiden.
2. Tilsett forsiktig posens innhold i vann, i forholdet ca 1 del vann og 2 deler gipsbruk slik at vannet dekker pulveret noe. La stå i ca 5 minutter. Rør deretter til en pastalignende masse oppnås. Bruk gjerne en bormaskinvisp til å blande / røre ut massen.

Tekniske data

Forbruk kg ved liming av gipsplater	2-3 kg
Forbruk kg/m ² ved 1 mm sjikt	1 kg/m ²
Lagring åpnet emballasje	3 måneder
Pakn.	1 stk
NOBB-nr.	24149205

3. Bindetiden er 2–3 timer. Ikke lag større sats enn hva som forbrukes på 120 minutters arbeid.

4. Monteringsanvisninger: Underlaget ska være tørt, fast, krympfritt og beskyttet mot fukt og må ikke være frosset (fjern støv, løse partikler og formrester). Skal ikke brukes på nystøpt betong. Sterkt sugende eller tette underlag primes ved behov.

5. Anvisninger for liming av gipsplater finnes i Gyproc Monteringhåndbok.

Fordeler

- Kan brukes i tykke sjikt
- Rask tørketid i tykke sjikt
- Tåler frost

Lagring

Oppbevares tørt. Åpnede sekker oppbevares godt lukket og innholdet må forbrukes innen 3 måneder. Forskrifter: Unngå innånding av støv. Ved berøring med øyne, skyl med rikelig vann i 15 minutter. Kontakt lege dersom plagene vedvarer. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Rengjøring

Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk. Fjern flekker og søl på samme måte.

Informasjon

For ytterligere informasjon og prosjektrådgivning, kontakt Gyproc eller noen av våre lokale forhandlere. Informasjon, prosjekterings- og montasjeveiledning finner du også på vår hjemmeside.

Saint-Gobain Byggevarer AS
Gyproc
Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad
www.glava.no

Kundeservice
69 35 75 00 ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service
69 35 75 00 tekniskno@gyproc.com

JUL20. Gyproc tar forbehold om evt. endringer eller trykkfeil.