

Terrassebord CU Trykkimpregnert**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Terrassebord produseres av høvlet trevirke av furu, og leveres med avrundede kanter for at det skal være mest mulig behagelig å gå på. Enkelte produsenter leverer også terrassebord med rillet overflate. Dette gir et mer sklisikkert gulv.

Det finnes ingen standard for terrassebord. Normalt sorterer de enkelte produsenter terrassebord i to klasser: 1. klasse og 2. klasse. Det er imidlertid ikke mulig å sammenlikne klassene fra forskjellige produsenter da det ikke er enhetlige sorteringsregler.

Terrassebord blir trykkimpregnert med et kopperbasert (Cu), vannløst impregneringssalt. Impregneringen bidrar til at terrassebordene får en øket levetid. Annen bearbeiding av bordene enn endekapping kan bidra til å redusere levetiden.

Produsenter tilknyttet Norsk Impregneringskontroll (NIK) benytter de nordiske impregneringsklassene definert i Nordisk Trebeskyttelsesråds (NTR) dokument nr. 1. Terrassebord blir normalt produsert i klasse AB, dvs. for bruk over jord. De nordiske impregneringsklassene bygger på NS-EN 351 og tilsvarer inntrengningsklasse P8. Opptakskravet for impregneringsmidlet er bestemt av NTR. Alle produsenter tilsluttet NIK får sine produkter kontrollert to ganger pr. år. Terrassebord som ikke er kontrollert av NIK, har ukjent kvalitet og har ingen klassebetegnelse.

Bruksområde

Terrassebord benyttes som gulv til terrasser, balkonger og øvrige uteplasser, samt svaleganger, utvendige trapper etc.

Farger

Furu.
Saltimpregnert trevirke som inneholder kobber, får en grønn farge.

Overflatebehandling

Cu-impregnert virke leveres ubehandlet.
Kopperimpregnert virke kan overflatebehandles på lik linje med trehvitt virke tre. Kvister i furu kan gi gule flekker av kvae og kan også gi avflassing av overflatebehandlingen.

Hasås AS

0506550 – Terrassebord CU
Trykkimpregnert

Terrassebord CU Trykkimpregnert

Tilbehørsprodukter

-

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Q43 Bordganger og terrassegulv

NS 3451-kode for bygningsdel

282 Ramper

284 Balkonger

Referanse til NBI byggetaljer

361.501 – Utforming og bruk av balkonger og terrasser

517.111 – Utegulv og terrasser av tre

Transport og lagring

I trykkimpregneringsprosessen blir trecellene fylt opp med impregneringsvæske (som mest består av vann). Dette betyr at terrassebordene må tørkes før de kan monteres. Ofte leveres terrassebord med et fuktinnhold over 20 – 25 %. Bordene bør derfor lagres luftig (stikklegges) og skjermes mot regn slik at de kan tørke før legging. Dersom de lagres klosslagt i fuktig tilstand, kan de bli angrepet av mugg- og overflatesopp.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

1141

0400

0600

Hasås AS

0506550 – Terrassebord CU
Trykkimpregnert**Terrassebord CU Trykkimpregnert****5. HMS-REFERANSER****Miljødeklarasjon, miljømerking****Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)**

Inneklima:

Helse- og miljøfarlige stoffer:

Ressursbruk:

Drivhuseffekt:

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

De fleste norske produsenter er tilsluttet den frivillige kvalitetskontrollen Norsk Impregneringskontroll (NIK)

CE-merking

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Impregneringsklassene bygger på impregneringsstandarden NS-EN 351. Klassene betegnes med bokstavene M, A, AB og B. Impregneringskontroll (NIK). Virke som er kontrollert av NIK skal stykkmerkes med Nemko Certification System AS kvalitetsmerke. Alternativt kan produsenten stykkmerke med fargen Varselgul for å angi klassen.

For øvrig skal trelastpakker alltid være utstyr med et pakke- eller buntmerke som beskriver klasse og bruk, sett nr., impregneringsmidlets navn, opptaksmengde pr m³, at det er kontrollert.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Hasås AS
Adresse	Kodalveien 484
Postnr. og poststed	3243 Kodal
Telefon	33 43 95 00
E-post	post@hasas.no
Internett	www.hasas.no