

MONTERINGSANVISNING

TRICOYA EXTREME MDF WOODWORLD –Produktgruppe 3231

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoeengros.no

Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

Tricoya Extreme MDF Woodworld.

3 Produktbeskrivelse

Tricoya Extreme MDF er ekstremt holdbare, formstabile, tåler fukt og har 50 års garanti mot råte over bakken- og 25 års garanti i bakken i kontakt med ferskvann. Platene er Svanemerket og kan benyttes både innvendig og utvendig. Platene er limt med fuktbestandig lim og densitet er 700 – 720 kg/m³

4 Dimensjoner

Standard platetykkelse er 12mm og platene har skarp kant.

5 Lagring og klimatisering

Platene skal lagres tørt og med fuksikring mot fukt fra underlag. Platene må klimatiseres før montering og ved klimatisering er det viktig at platene lagres i samme temperatur som de er tenkt brukt. Platene er fremstilt ved å kombinere acetyleret trevirke fra Accoya®. Platene er fremstilt med miljøvennlig eddiksyre og inneholder ikke noe kjemiske stoffer og platene vil ha et fuktighetsinnhold på ca. 3% til 5%, men det vil variere noe ut ifra fuktigheten i omgivelsene.

Platene egner seg meget godt til bearbeiding og maling siden de er meget formstabile.

Platene kan benyttes under forhold der den relative luftfuktigheten overskrider 85% i noen få uker pr. år siden platene er i klimaklasse 4.

6 Montering

Bearbeiding/etterbehandling: Tricoya EXxtreme sages, bearbeides og brukes på samme måte som andre trefiberplater. Tricoya Extreme er pusset med 150-sandpapir, og kan pusses med finere papir dersom man ønsker jevnere overflate. Man kan bruke vannbasert maling på Tricoya Extreme. Produktet kan dekkes med melamintapet, laminat og folie. Limtyper som epoxy, polyuretan, fenol-resorcinol harpiks og EPI kan brukes i samsvar med NS-EN301 Type I. Skruer, hengsler og øvrige feste-anordninger som utsettes for fukt, skal produseres av rustfritt stål i henhold til NOEN 3506 type A2 eller A4, eller ANSI type 304 eller 316. Innvendige kan man bruke handtak og annet tilbehør som vanligvis brukes i tørre omgivelser. Brannklassevurdering: Tricoya Extreme forventes å oppnå brannklasse i Euro-klasse D innen Euroklassifiseringssystemet.

7 Behandling

Overflaten kan males, oljes eller voks. Rengjøring gjøres med en fuktig klut med vanlig husholdningssåpe. Svakt salmiakkvann kan benyttes for fjerning av vanskeligere flekker..

8 HMS

Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av platene. Det anbefales bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller, når platene bearbeides.

MONTERINGSANVISNING

9 Avfallshåndtering

Avkapp og planker kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

10 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

11 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.