Takfot/Møneplate Premium

Tilbehør til Isola Takshingel Premium

Beskrivelse :

Takfot-/Møneplate Premium er et asfalttakbelegg produsert med glassfiberstamme mettet med polymermodifisert bitumen. Undersiden er bestrødd med vannavisende sand, oversiden er belagt med skiferstrø. Et avansert klebesystem i strøoverflaten gjør at klebingen skjer umiddelbart. Den øvre delen på baksiden er belagt med plastfolie som gir et glidesjikt og hindrer sammenklebing i pakkene og til underlaget. Takfot/Møneplate benyttes som start ved takfot og som avslutning ved møne.

Bruksområde :

Benyttes sammmen med Isola Takshingel Premium som start ved takfot og slutt ved møne.

Montering :

Montering ved takfot: Fjern den avrivbare plastfolien på nedre del av takfot/ møneplate. Påfør to striper Isola Fugemasse 2-3 cm fra kanten. Platen monteres opp over trekantlekt og vindskie. Stift i klebefeltene. Montering ved møne: Riv av folien. Monter møneplaten min. 50% over forrige plate. Stift i klebefelt, bøy platen over mønet. Stift så i klebefelt. Ved temperaturer under +5 °C må klebefeltene forvarmes. På grunn av fargenyanser må det benyttes takshingel fra samme produksjonsserie. Forbruk takfot: 1 hel plate pr meter, platen skal ikke rives fra hverandre. Forbruk møne: 2 plater av 6 stykk pr meter.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :

Produktet lagres på et jevnt underlag og bør ikke utsettes for direkte sollys. Paller må ikke settes ovenpå hverandre

Tilbehør til :

Isola Takshingel Premium
Takshingel Karat Premium

Godkjenninger og garanti

Takfot/Møneplate Premium 510016

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Innhold pr. pakke	54	-
Tykkelse	3,2	mm
Bredde	333	mm
Materiale	Glassfiberstamme mettet med polymermodifisert bitumen	-
Farge	Krystallsort	-
Forbruk som møneplate	6	stk/lm
Forbruk som takfotplate	3	stk/lm
Høyde	318	mm
Minste takvinkel	15	°
Vekt (pr enhet)	500	g

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Slagregntetthet	-	Pa	240
Motstand mot UV	-	-	Godkjent
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	EN 544	-	Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3)
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	E
Strekkstyrke/Strekkfasthet Langs	EN-544	N/50 mm	1000 ± 200
Strekkstyrke/Strekkfasthet Tvers	EN-544	N/50 mm	6900 ± 200
Rivstyrke, tvers	EN-544	N	130 ± 20
Bestandighet mot mekanisk motstand	EN 1297	-	Bestått
Vedheft av granulat	EN-544	g	< 1,2
Dimensjonsstabilitet (mm)	EN 544	-	± 3
Sig etter aldring/Varmesig	EN-544	mm at 90 °C	<2
Vannabsorbsjon	EN-544	%	<1
Vanntetthet/Bitumeninnhold	EN-544	g/m²	1300
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tiljengelig	-	Ingen