

Kraftunderlag

Første lag i to-lags takteknninger

Beskrivelse :

Isola Kraftunderlag består av en polyesterfilt stamme som er belagt med SBS elastomérasfalt på over- og undersiden. Oversiden er bestrødd med finkornet spesialsand. Sidekanten på 10 cm har plast sveisefilm og undersiden er dekket med plastfolie som fungerer som glidesjikt mot underlaget. Isola Kraftunderlag inngår som en komponent i Isola Dobbelt Lag, som består av Isola Sveiseoverlag SBS som overlag og Isola Kraftunderlag SBS som underlag.

Bruksområde :

Isola Kraftunderlag er et solid underlagsbelegg brukt som første lag i to-lags takteknninger til flate og skrå tak. Produktet inngår som en komponent i Isola Dobbelt Lag. Produktet kan benyttes i tolags membranløsninger som helsveises sammen. Isola Kraftunderlag kan benyttes som kombinert byggetidstekking og dampsperre i kompakte tak.

Lagring :

Isola Kraftunderlag SBS skal lagres stående på paller. Paller kan lagres to i høyden med en bærende skilleplate mellom pallene

Godkjenninger og garanti



Montering :

Produktet festes mekanisk og sveises i omleggene. Se egen monteringsanvisning.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør :

Taksluk 50mm
Taksluk med stålfLens
Taksluk Med StålfLens og SBS krage
Flexitett
Taksluk horisontal
Se flere tilbehør på www.isola.no



Kraftunderlag⁵²⁰¹⁵⁰

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	1000	mm
Lengde	10000	mm
Vekt (pr enhet)	38000	g
Materiale	SBS asfalt med polyesterstamme	-
Minste takvinkel	0	°
Tykkelse	3,2	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen
Fleksibilitet i kulde	EN:1109-1	°C	-20
Strekkestyrke/Strekkefasthet Langs	EN-12311-1	N/50 mm	770 ± 50
Bruddforlengelse Tvers	EN: 12311:1	%	40 ± 5
Punktering, slag, metode A	EN-12691	mm	1000 ≥ 700
Vanntetthet	EN-1928	-	Bestått
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	EN 13501-5	-	Froof*
Rivstyrke, tvers	EN-12310-1	N	350 ± 70
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Bruddforlengelse Langs	EN: 12311:1	%	35 ± 5
Punktering, Statisk last, metode A	EN-12730	kg	15
Rivstyrke, langs	EN-12310-1	N	340 ± 90
Sig etter aldring/Varmesig	EN-1110	mm at 90 °C	NPD**
Strekkestyrke/Strekkefasthet Tvers	EN-12311-1	N/50 mm	680 ± 50

