

SOLID Vindsperre

Vindsperre for vegg og tak

Beskrivelse :

SOLID Vindsperre er en tresjikts duk som består av en mikroporøs polypropylenmembran i midten med ett lag polypropylenfilt på hver side.

Bruksområde :

SOLID Vindsperre brukes som vindsperre på varmeisolerte yttervegger med luftet kledning, og i takkonstruksjoner av tre

Montering :

SOLID Vindsperre monteres på utsiden av varmeisolerte trekonstruksjoner. Alle skjøter skal ha min. 50 mm omlegg. Brukt som vindsperre i isolerte tretak skal produktet monteres langs sperrene.

Alle skjøter, kanter og overganger skal klemmes kontinuerlig mot stendere, sviller, sperrer og lignende med lekter som spikres med maks. spikeravstand 150 mm.

Vindsperren skal monteres i henhold til produktets installasjonsveiledning, og for øvrig brukes i samsvar med prinsippene som er vist i Byggforskserien, blant annet 523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting og 525.101 Isolerte skrå tretak med lufting mellom vindsperre og undertak.

SOLID Vindsperre kan ikke brukes som kombinert vindsperre og undertak.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :

SOLID Vindsperre skal lagres tørt og beskyttet med emballasje

Godkjenninger og garanti



SOLID Vindsperre⁵⁴⁰⁰²¹

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	2800	mm
Lengde	25000	mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Bruddforlengelse etter aldring, Langs	EN 12311-1	%	40 (-20, +20)
Bruddforlengelse etter aldring, Tvers	EN 12311-1	%	60 (-25, +30)
Bruddforlengelse Langs	EN 12311-1	%	50 (-25, +20)
Bruddforlengelse Tvers	EN 12311-1	%	70 (-20, +30)
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN ISO 11925-2	-	E
Fleksibilitet i kulde	EN 1109	°C	-30
Rivstyrke, Langs	-	N	115 (-30, +55)
Rivstyrke, Tvers	-	N	135 (-35, +60)
Strekstyrke/Strekfasthet etter aldring, langs	EN 12311-1	%	220 (-40, +50)
Strekstyrke/Strekfasthet etter aldring, tvers	EN 12311-1	%	145 (-25, +35)
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN 12311-1	N/50 mm	250 (-30, +35)
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN 12311-1	N/50 mm	165 (-25, +30)
Vanndampmotstand (sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,02 (-0,01, + 0,015)
Vanntetthet	EN 1928 (A)	-	W1
Vanntetthet etter aldring	EN 1928 (A)	-	W1

