



## GIPSBASERT HERDENDE SPARKEL

### PRODUKTBEKRIVELSE

Knauf Uniflott er en gipsbasert herdende sparkel til håndsparkling av skjøter og skruer på gipsplater. Sparkelen har meget gode limeegenskaper. Brukes sammen med sparkelremse til forsenkede og skårne gipsplatekanter. Sparkelen er meget god til reparasjon av skader på gipsplster.

### ANVENDELSE

Sparkelen benyttes til skjøtebehandling av gipsplater, reperasjon av fuger, sprekker, hull, spalter og fordypninger på vegger og i tak. Kan benyttes til enkelte Danoline produkter til sparkling av skjøter.

- God vedheft og rask herding
- Klar for viderebehandling etter ca. 30-45 minutter
- Gipsbasert og lett å blande til en klumpfri sparkelmasse
- Fungerer utmerket for både gipsplater på vegger og i tak
- Lett å pusse
- Ingen krymping av sparkelmassen ved tørking

### BEARBEIDING

Håndtering, bearbeiding og montering av Uniflott herdende sparkel er beskrevet i Norgips montasjehåndbok og på [www.norgips.no](http://www.norgips.no)

### MILJØ

Avfallskode: 17 08 02 Andre gipsbaserte byggematerialer enn de nevnt i 17 08 01 og 10 13 06 Partikler og støv (unntatt 10 13 12 og 10 13 13).

### FORPAKNING OG LAGRING

Oppbevares innendørs på pall og tørt. Skal beskyttes mot frost, høy temperatur og direkte sollys. Oppbevaringstid varierer med klimatiske forhold. Ved høy luftfuktighet maks 6 måneder ellers inntil 9 måneder.

**YTELSESERKLÆRING**

No.0010\_Uniflott\_2012-11-28

**SIKKERHETSATABLAD**

SDB Uniflott SDS-ID: 64214

**SPESIFIKASJON SAFEBOARD SPARKELMASSE**

EGENSKAPER	
Materialtype	Gipsbasert pulversparkel
Farge	Hvit
Emballasje	5 og 25 kg
Densitet	1100 kg/m <sup>3</sup>
Brannteknisk materialklasse	A1
Maks kornstørrelse	0,1 mm
Forbruk	0,4 kg/m <sup>2</sup>
Arbeidstemperatur	Rom- og underlagstemperatur må ikke ligge under +10°C
Tørketid	Gjennomherdet ca. 24 timer (avhengig av temperatur og fuktighet)
Rengjøring	Verktøy rengjøres med vann
Merking	CE 0672