

Løsemiddelfritt kontaktlim

UZIN WK 222

Vannbasert neoprenlim til alle kontaktlimsammenføyninger som er vanlige i bygg

BRUKSOMRÅDER:

- ▶ myke PVC-gulvlister, trappeprofiler, hulprofil-sokkel av PVC, linoleum, gummi, til kontaktliming
- ▶ alle teppebelegg, også vanskelige nålefiltbelegg og vevet teppe, til kontaktliming på trapper i blokkform eller med kant som stikker ut samt for liming / kledning av side- og fronsider
- ▶ PVC- /CV-belegg, linoleum, gummi, isoleringsunderlag, bl.a. til kontaktliming på trappetrinn og stigtrinn
- ▶ støtabsorberende veggbelegg og egnede teppe- eller bindingsbelegg til kontaktliming på alle standard byggeunderlag på vegger og tak
- ▶ reparasjonslimearbeider, f.eks. sanering av sømmer, liming av revisjonsdeksel bl.a.
- ▶ høy belastning i bo-, nærings-, industri-, samt idrettsområdet
- ▶ på gulvvarme
- ▶ belastning med stolruller iht. DIN EN 12 529
- ▶ våt-sjamponering- og spray-ekstraksjon rengjøring iht. RAL 991 A2

EGNETHET:

Alle jevne, glatte, sparklede eller usparklede underlag som f.eks. på gamle belegg, belegg, metallunderlag, gulv, betong, sparkelmasser, godt fastsittende veggmaling og tapeter, puss, treverk, sponplater, OSB-plater, isoleringsunderlag og lignende, samt rester på vannbestandige, slipte neopren-, dispersjons- eller kunstharpikslim



PRODUKTFORDELER / EGENSKAPER:


Kraftig løsemiddelfritt kontaktlim med kort ventileringsstid og kan belastes umiddelbart. For profiler, lister, sokler samt alle vanlige typer gulvbelegg på absorberende eller ikke-absorberende underlag. Håndtering, tekniske muligheter og bruksområder tilsvarer et løsemiddelbasert neoprenlim. Kun for innendørs bruk.

- ▶ veldig lett å valse og pensle
- ▶ kan også påføres dagen før
- ▶ svært bestandig mot myknere

TEKNISK DATA:

Emballasje	KU-plast spann
Emballasjestørrelse	1 kg, 6 kg, 12 kg
Holdbarhet	minst 12 måneder
Farge i våt	beige
Farge i tørr	beige
Forbruk	300 - 550 g/m ² total mengde*
Ileggningstid	20 - 40 minutter
Kontaktklebetid	minst 2 timer*, reduseres til 90 min.*, hvis en limeside har blitt påført dagen før
Belastningsbar	straks*
Termisk stabilitet	opp til 70 °C, avhengig av belegg / underlag
Minste arbeidstemperatur	15 °C på underlag
Kan belastes	straks*
Kan sveises	etter 12 timer*
Maksimal styrke	etter 2 dager*

*Ved 20 °C og 65% RF.



FORBEREDELSE AV UNDERLAGET:

Underlaget må være fast, jevnt, tørt, uten sprekker, rent og fritt for stoffer som reduserer vedheften. Kontroller underlaget i samsvar med gjeldende standarder og merkeblader og meld fra problemer ved mangler.

Fjern lag med dårlig eller ustabil feste, gjennom børsting eller sliping. Sug opp støv og løse deler grundig. Avhengig av type og beskaffenhet til underlaget, f.eks. på støvete, ru eller svært absorberende underlag, f.eks. med UZIN PE 360+, UZIN PE 260. Dersom nødvendig skal det forberedes med reparasjons- eller utjevningssparkelmasse, f.eks. med UZIN NC 182 NEW, UZIN NC 880 eller UZIN NC 170 LevelStar. Etter at den stabile sparkelmassen UZIN NC 182 NEW har tørket og på selvutjevnen sparkelmasser, kreves en ekstra priming med UZIN PE 360 (tørketid 1 time). Kontaktflater må være glatte og jevne. Glatte, tette kontaktflater, f.eks. plast, metall, gamle nyttebelegg, belegget og lignende små slipes og rengjøres grundig, avfett om nødvendig. La primer og sparkelmasse alltid gjennomtørke fullstendig. Følg produktdatabladene til de anvendte produktene og gulvbelegg.

BRUK:

1. Lim påføres jevnt og tynt med den vedlagte, grove gule UZIN skumplastrullen, samt på hjørner og kanter med UZIN silikonpensel (art.nr.: 65151) på materialet som skal limes og på underlaget. Ved påføring av limet med den medfølgende 25 cm rullen anbefales det å fordele det på forhånd på et stykke sponplate e.l. for enklere fukting av rullen.
2. Begge limlagene skal minst luftes, til de nesten er faste ved berøring. Alternativt kan belegget/profilsiden også strykes inn dagen før. Den andre limsiden må da bare luftes, til overflaten er «lett fingertørr».
3. Belegget/profilen legges på plass nøyaktig og klemmes kraftig fast, gnis eller / og bankes fast på hele flaten omgående eller i løpet av kontaktlimtiden. Senere korrigering er ikke mulig. Etter 10 – 20 min. må det gnis kraftig enda en gang, spesielt i sømmer og kantområder.
4. Under ugunstige klimatiske forhold øker ventileringstiden betydelig mer enn ved løsemiddelbasert lim. For å likevel kunne fortsette å jobbe raskt, er det ofte allerede tilstrekkelig med sterkere luftsirkulasjon, som f.eks. lett kan oppnås med en åpen dør, et lite varmeapparat eller en varmlufttørker.
5. Fjern limrester før de tørker med avlastet, lunkent vann. Den tørkede selvklebende filmen kan også gnis av på mange overflater. Alternativt kan rengjøringsklutene i UZIN Clean-Box brukes.

FORBRUK:

Type belegg / beleggbakside	Tanning	Forbruk*
Glatt, lett strukturert, f. eks. vinyl belegg, gummi belegg, CV-belegg mm	UZIN grov skumrull eller pensel	150 - 200 g/m ²
F. eks. grove nålefilt, linoleum, tekstile belegg, belegg med filt bakside, støtdempende veggbelegg mm	UZIN grov skumrull eller pensel	250 - 350 g/m ²
Underlag: avhenger av ruhet og sugeevne	UZIN grov skumrull eller pensel	150 - 200 g/m ²

*Ved 20 °C og 65 % RF med temperert lim.

UTVIDEDE INFORMASJON

Kontaktlimetiden reduseres til 90 min. hvis en limeside har blitt påført dagen før.

VIKTIG INFORMASJON:

- Originalbeholder kan lagres i minst 12 måneder ved middels kjølig oppbevaring. Frostbestandig til -4 °C. Emballasje som åpnes må lukkes godt og innholdet brukes opp raskt. La limet få romtemperatur før bearbeiding.
- Skal helst bearbeides ved 20 – 25°C romtemperatur, minst 15 °C gulvtemperatur og RF under 65 %. Lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger, høye temperaturer og lav luftfuktighet forkorter ventilerings-, ileggs- og kontaktlimetider.
- Fuktige underlag kan føre til sekundære emisjoner. Derfor skal det kun bearbeides på fullstendig tørre underlag og også ved sparklede underlag må du sørge for at sparkelmassen tørker fullstendig.
- Oppbevar påføringsverktøy nedsenket i limbeholderen under arbeidspauser, eller pakk rullen inn i folie for å forhindre uttørring.
- Ved hjelp av en hårføner kan tørking akselereres under bearbeiding og gulvets glatthet forbedres, f.eks. for å redusere spenningen i vanskelige belegg / profiler (f.eks. formtrapper, Quickstep®-kant bl.a.) eller kantliming med liten radius.
- For lyse belegg under 2 mm tykkelse kan du ikke bruke UZIN WK 222.
- Ta hensyn til de generelt anerkjente reglene for bransjen og teknikken for legging av gulvbelegg, samt for de enkelte gjeldende, nasjonale standardene.

GODKJENNINGER OG MILJØMERKER:

- Løsemiddelfritt
- EMICODE EC 1 PLUS / Svært lav emisjon

SAMMENSETNING:

Polymer dispersjon, konserveringsmidler, mineralske aggregater, tilsetningsstoffer og vann.

ARBEIDS- OG MILJØVERN:

Løsemiddelfritt. Bruk av en hudbeskyttende krem og god ventilasjon av arbeidsområdet anbefales. Når den er fullstendig tørket, har den en nøytral lukt og ingen fysisk eller økologisk risiko. Grunnleggende krav til best mulig inneluft i henhold til gulvinstallasjonsarbeid er standardbetingelser og underlag, primere og sparkelmasse som har fått lov til å tørke ordentlig.

DEPONERING:

Når det er mulig, samle produktrester og gjenbruk. Unngå at produktet kommer i avløp, vassdrag eller i jorden. Helt tomme, skrapede og dryppfrie beholdere kan resirkuleres. Beholdere med flytende rester og oppsamlede flytende rester klassifiseres som farlig avfall. Beholdere med restinnhold som har herdet må sorteres som byggavfall.