



weberbase KC 35/65 mur- og pussmørtel

- Kalk-/ sementbasert
- Moderat/ høy fasthet
- Til muring/ pussing

Beskrivelse

weberbase KC 35/65 er en tørrmørtel. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for muring og pussing. Mørtelklasse CS III iht. NS-EN 998-1.

Bruksområde

weberbase KC 35/65 brukes både innvendig og utvendig til muring av:

- tegl - kalksandstein
- Leca-/ lettklinkerblokk

samt ved:

- grunning
- slemming
- grovpuss/ utstokning på betong, tegl og frittstående Lecamur.

Forbehandling

Alle flater som kommer i kontakt med mørtelen må være rene. Løse partikler, slam, sot, fett osv. må fjernes da dette vil føre til dårlig vedheft. Ved pussarbeider på betong må underlaget forvannes samt grunnes med f. eks weberbase 103 Rødgrunning.

Blanding

weberbase KC 35/65 blandes maskinelt ca. 10 minutter med 3,5-3,8 liter vann pr. sekk. Dette gir ca. 15 liter ferdig mørtel. Anbefalt blandeutstyr: Tvangsblender (alt. frittfallsblender, drill og visp).

Utførelse

MURING

For å oppnå best mulig resultat:

- Bruk hele tiden samme mengde vann og like lang blandetid.
- Bruk stiv konsistens på mørtelen. Dette reduserer risikoen for søl under murerarbeidet og letter rengjøringen av fasadeflaten.
- Mur med fylte fuger.
- Mørtel som har begynt å herde, må ikke blandes med mer vann for å få tilbake bearbeidelighet.
- Stryk eller børst fugene når mørtelen er relativt tørr.
- Beskytt ferdig murverk mot nedbør og sterkt solskinn de første dagene.

PUSSING

Pussen påføres ved påkast med skje, evt. påtrekk med brett. Anbefalt pusstykkelser er 10 -15 mm pr. påkast. Pussen kan bearbeides til ønsket ferdig flate eller påføres slutt puss. Grovpussen må herde tilstrekkelig før videre behandling.

Produktspesifikasjon

Materialforbruk	1 sekk gir ca. 15 ltr mørtel Tegl NF: ca. 70 kg/m ² Leca blokk: ca. 20 kg/m ² Tegl 3M format: ca. 55 kg/m ² Til pussing: ca. 18 kg/m ²
Anbefalt sjikttykkelse	Grovpuss: 10-20 mm. Maks 15 mm per påslag.
Vannbehov	3,5-3,8 liter pr. sekk
Bruktid	Ca. 2 timer ved +20°C
Herdetid	Ca. 4 timer ved +20 °C
Bindemiddel	Kalk (K) og sement (C)
Sammensetning	KC 35/65/520
Tilslag	Natursand 0-2 mm
Trykkfasthetsklasse	CS III NS-EN 998-1
Lagring	12 måneder på pall med plastbeskyttelse under tørre forhold. Sementen er kromredusert slik at mengden 6-verdig krom ikke overstiger 2 ppm i oppgitte lagringstid.
PR-nummer	18341

Etterbehandling

Pussflaten skal ettervannes i minst 3 døgn. Vanningen skal skje etter behov og om nødvendig minst 2 ganger pr. dag. Dette for å sikre at pussene oppnår god fasthet og bestandighet. Benytt slange med fintspredende munnstykke. Pussflaten må de første dagene beskyttes mot nedbør og rask uttørring fra sol og vind.

Vær oppmerksom på VINTERHÅNDTERING

Ved muring ved lavere temperatur enn +5°C eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene etter påføring, kan det tilsettes weber Antifrost for frysepunktnedsettning. Vær oppmerksom på at tilsetning av weber Antifrost kan øke faren for saltutslag. Ved lave temperaturer må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5°C. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på mørtelen på +20°C ved f.eks. å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for rask uttørring av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer. Pussarbeider skal ikke utføres i temperaturer under +5°C. Det anbefales ikke bruk av weber Antifrost i pussmørtel. Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker weberbase KC 35/65 aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weberbase KC 35/65 inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad

Miljøinformasjon

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9): I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet.

Miljøgifter A20 (MAT 1): Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på glava.no - Dokumentasjon - BREEAM - Weber

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5): Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet glava.no

- Dokumentasjon - Sertifikat - Weber

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

2021-03-18