

FDV- 001

Produkt: Huntonit Brannit takplater
Format: 11 x 620 x 1220 mm

Anvendelsesområde	
Montering	Tak i klimaklasse 2
Overflate klasse	K10/B-s1, d0
Montering	På langsgående lekter eller direkte på bjelkelag
Spiker	1,7 X 25 mm hodestift. Kremper: $\geq$ 10mm rygg, og tilsv. kap. Skruer: BK.25 el.tilsv.
Avstand fester	15 cm spiker/ skruer / kremper

Leverandør	
Navn	HUNTONIT AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	http://www.byggma.no
E-post	byggma@byggma.no

Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Plater for innvendig bruk.
Malingstype	1. Brannhemmende maling. YL gruppe 00. 2. "palett", godkjent for vedlikehold av overflatens brannhemmende egenskaper. Produsent: F. Steen –Hansen maling AS Bergen - TLF: 55 10 00 68
Glans/NCS nr	Glans 20 - NCS S 0502 Y
Renhold	Vaskes med fuktig klut. Ikke steam rens
Frekvens	Etter behov
Avgassing	Ingen skadelige avgassinger til inneklimate

Merknader	
Lagring på bygg	Akklimatiseres / tempereres før bruk. Lagres på plant og tørt underlag
Bearbeiding	Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales
Tapetlim	Ved tapetsering av vegg, må eventuell tapetlim som kommer på takplatene, straks vaskes bort. Tapet lim vil fungere som en langsomtvirkende malingsfjerner.
Vedlikehold	Platene vedlikeholdes med "palett" maling. Denne er testet med tanke på vedlikehold de brannhemmende egenskapene. Dette produktet er godkjent av SINTEF som vedlikeholdskonsept.
Byggeplass miljø	Alt murarbeider og annet vannsøl, skal være avsluttet, og bygget ha en relativ luftfuktighet på max. 60%. Platene akklimatiseres i emballasjen. Brannit må ikke monteres i rom med høy luftfuktighet eller der platene utsettes for direkte fuktbelastning
Godkjenning	Godkj. Nr. 1071-CPR-3071 Gyldig til: 01.01.2020

Endret: 10.02.16

Erstatter: 27.10.10