



weber undervannsbetong

- Pumpbar
- Ferdig produkt til støping under vann
- D max 4 mm
- Fasthetsklasse B40
- Bestandighetsklasse M40

Beskrivelse

weber Undervannsbetong 0-4 mm, B40M40 er en pumpbar tørrbetong basert på sement, fraksjonert sand og tilsetningsstoffer som gjør produktet godt egnet for støping i vann. Produktet er ferdig med tilsetningsstoffer som gir en kohesiv og seig mørtel med god flyt og hindrer utvasking av massen ved arbeid i vann. Sammensetningen av mørtelen gir en redusert risiko for utvasking ved fritt fall i vann, men best resultat oppnås ved å støpe med neddykket rør-støp eller pumping. Ingen videre AUV tilsetning er nødvendig. I herdet tilstand har den god bestandighet mot klorid. For profesjonell bruk.

Bruksområde

Benyttes både innendørs og utendørs. Benyttes som fin betong til støpearbeider i og under vann, samt konstruksjoner i skvalpesoner eller ved støpearbeider som krever en kohesiv seig flytende mørtel, da den inneholder UV-tilsetning som ved fersk støping under og i skvalpesonen på søyler, brygger, fundamenter, brukar og andre konstruksjoner. Pumpebetongen benyttes til støpearbeider og påstøp der det ønskes en pumpbar høyfast og veldig bestandig betong. Spesielt egnet ved pumping med skruer eller stempelpumpe. Testet som undervannsbetong i undervannskasse etter NBF Publ. 5 med beste resultat på flyt, samt for støping i skvalpesone etter Svensk standard, SS 13 72 44 1A. Resultat "Meget God". Normale støpetykkelser er fra ca 30 mm. Brukstemperatur ca. 5°C og varmere.

Forbehandling

Ved støping under vann må forskaling være tett. Vær nøye med tetting mot bunn for å hindre lekkasje og utvasking. Forskaling må være forsvarlig sikret og dimensjonert for å hindre utgliding eller oppflyt (forankret mot bunn) samt tåle støpepresset fra betongen. Utfør en forstøp i bunn eller utvendig rundt bunn før støp på ujevne underlag for å sikre tetthet i forskaling.

Blanding

Betongen blandes med rent vann i minst 5 min. Anbefalt vannmengde er 14,5% som tilsvarer ca 2,9 liter pr. 20 kg tørrbetong. Det benyttes generelt minst mulig vann.

Blandeutstyr: Tvangsblender/betongblender eller frittfallsblender.

NB! Husk at for mye vann kan gi separasjon, redusert fasthet og et dårlig resultat

Produktspesifikasjon

Materialforbruk	Ca. 2000 kg/m ³ . Ca 20 kg/m ² /10 mm tykkelse, målt på tørt pulver
Anbefalt sjikhtykkelse	Ca 30 – 300 mm. Ved større tykkelser brukes vibrator for hver 30 cm.
Vannbehov	Ca 2,9 liter/20 Kg
Påføringsstemperatur	> 5 °C
Brukstid	30 minutter
Tørketid	Begynner å stivne etter ca 2 timer ved + 20°C
Begynner å herde	Ca 4 timer ved + 20°C
Konsistens	Seig, kohesiv, lett flytende
Bindemiddel	Portlandcement
Sementtype og -klasse	Anleggsement CEM I 42,5mH/LA/SR
Ballast	Natursand 0-4 mm
Fiber	Nei
Tilsetningsstoff	AUV tilsetning
Trykkfasthet 1 døgn	> 10 MPa ved +20 °C i ht EN 12390-3
Trykkfasthet 3 døgn	> 20 MPa ved +20 °C i ht EN 12390-3
Trykkfasthet 7 døgn	> 35 MPa ved +20 °C i ht EN 12390-3
Trykkfasthet 28 døgn	> 50 MPa ved +20 °C i ht EN 12390-3
Ekspanderingsklasse	X0, XC4, XS3, XD3, XF4, XA1 i ht EN 206-1
Frostbestandig	Ja, i ht SSI37244 1A
Vannrett	Ja, i ht NS EN 206
Luftinnhold	Ca 7%
Vanninnhold	Ca 14,5%
Kloridinnhold	< 0,1% av sement
Ekspansjon	0,2-2,0%
Vann-sement forhold (VCT)	0,4
Utstøpsanbefalinger	Tvangsblender/betongblender eller frittfallsblender.
Lagring	12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.
Forpakning	20 kg sekk 48 sekker pr pall
PR-nummer	634199

Utførelse

Før utstøping lages en tett form/ forskaling som sikres. Blanding og utstøping bør gå i ett uten avbrudd. Ved større arbeider kan det benyttes pumpe.

BRUKT SOM UNDERVANNSBETONG: Bland betongen. Fyll forskalingen ved hjelp av trakt med rør-støp metoden eller ved pumping. For best resultat tilse at vann i forskalingen er stillestående og ikke strømmende. Betongen fylles ved pumping eller ved rør-støp metoden. Pumpeslange eller rør som brukes til fylling av betongen må være i fersk betongmasse mens det fylles. Pumpeslange eller rør trekkes sakte oppover mens det fylles betong. Betongen trenger normalt kun lett vibrering under utstøping. Ved større tykkelser over 30 cm gjøres det nedstikk med vibrator eller vibrering/ banking på forskalingen.

BRUKT SOM PÅSTØPSMATERIALE OVER VANN: Underlaget rengjøres for urenheter og eventuell skadet betong fjernes. Rå opphugd betong gir normalt best heft. Forvann alltid støpestedet slik at vann ikke suges bort fra støpemassen. Pumpebetongen skal anvendes innen 30 min. Eksponert betongoverflate over vannlinjen ettervannes de første døgnene for å hindre for tidlig uttørking. Når forskaling fjernes påføres Weber Krympspærre for best resultat. Betongen utstøpes med tradisjonelt betongverktøy.

BRUKT SOM BETONG I FORSKALING OVER VANN: Betongen blandes på stedet og fylles i forskalingen. Ved større tykkelser kan lett vibrering gjøres for ca hver 30 cm tykkelse.

TOPPBELEGG kan legges når betongen er tilstrekkelig uttørket (normalt minst 4 uker).

Etterbehandling

Frie overflater må beskyttes mot tidlig uttørking. Flatene kan ettervannes de første døgnene eller dekkes til med plast. Alternativt kan en membranherder eller Weber Krympspærre påføres.

Vær oppmerksom på

Luftinnhold: AUV betong lar seg ikke luftinnføre. Det er likevel ikke vist skader ved bruk av AUV betong. Se NBF Publikasjon 5 avsnitt B4.2.3. Brukes sementbaserte produkter i kontakt med galvaniserte bolter og profiler, bør overflaten beskyttes/coated. Aluminium anbefales ikke i kontakt med sementbaserte produkter. Brukes aluminium i kontakt med sement, må alltid overflatebeskyttelse påføres.

Vinterhåndtering

Is og snø får ikke forekomme på støpestedet. Tiltak må gjøres for å hindre at betongen fryser samt at den får gode herdebetingelser. Ved lavere temperatur enn +5 °C avtar herdeprosessen. Støping mot kalde overflater skal beaktes. Benytt varm betong og beskytt mot avkjøling ved frost. Betongen får ikke utsettes for frost innen den har oppnådd 5 MPa, normalt etter 1-3 døgn.

Sikkerhetsforskrifter

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. Irriterende – inneholder sement. For ytterligere informasjon henvises det til gjeldende sikkerhetsdatablad.

Kvalitetskontroll

Teknisk godkjenning

Testet som undervannsbetong i undervannskasse etter NBF Publ. 5 med beste resultat på flyt, samt for støping i skvalpe-sone etter Svensk standad, SS 13 72 44 1A. Resultat "Meget God".

Miljøinformasjon

Emisjonsdokumentasjon (HEA 9): I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

Miljøgifter A20 (MAT 1): Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på glava.no - Dokumentasjon - BREEAM - Weber

Ansvarlig innkjøp av materialer, ISO 14001 (MAT 5): Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen, se glava.no - Dokumentasjon - Sertifikat - Weber

Avfallshåndtering forpakning og restprodukt

Tom sekk sorteres som restavfall.

Pulverform: Lagres tørt for senere bruk.

Vått produkt: La herde til fyllmasse.

Herdet produkt: Kan benyttes som fyllmasse.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.